

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-272774

(43)Date of publication of application : 05.10.2001

(51)Int.Cl.	G03F 7/004
	G02B 3/00
	G02B 5/20
	G03F 7/075
	G03F 7/11
	G03F 7/38

(21)Application number : 2000-087089

(71)Applicant : DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing : 23.03.2000

(72)Inventor : KOBAYASHI HIRONORI

(54) METHOD FOR PRODUCING PATTERN FORMED BODY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing a pattern formed body capable of efficiently forming a pattern comprising parts different from each other in wettability by energy irradiation.

SOLUTION: The method for producing a pattern formed body has (1) a photocatalyst-containing layer forming step in which a substrate is prepared and the photocatalyst-containing layer containing at least the photocatalyst and a binder is formed on the substrate as a layer whose wettability is varied in such a way that the contact angle to a liquid is reduced by the action of the photocatalyst attendant on energy irradiation, (2) a sensitivity enhancing treatment step in which the photocatalyst-containing layer is subjected to sensitivity enhancing treatment to enhance the catalytic activity of the photocatalyst and to enhance the sensitivity of the photocatalyst-containing layer and (3) a pattern forming step in which the surface of the photocatalyst-containing layer is patternwise irradiated with energy to form a pattern comprising parts different from each other in wettability.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 03.02.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-272774

(P2001-272774A)

(43) 公開日 平成13年10月5日 (2001.10.5)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームト* (参考)
G 0 3 F 7/004	5 2 1 5 1 1	G 0 3 F 7/004	5 2 1 2 H 0 2 5 5 1 1 2 H 0 4 8
G 0 2 B 3/00 5/20	1 0 1	G 0 2 B 3/00 5/20	A 2 H 0 9 6 1 0 1
G 0 3 F 7/075	5 2 1	G 0 3 F 7/075	5 2 1

審査請求 未請求 請求項の数22 O L (全 22 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-87089(P2000-87089)

(22) 出願日 平成12年3月23日 (2000.3.23)

(71) 出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72) 発明者 小林 弘典

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(74) 代理人 100083839

弁理士 石川 泰男

Fターム(参考) 2H025 AA02 AB13 AB20 AC01 AD01

BH03 CB33 CB41 DA36 DA40

FA01

2H048 BA02 BA64 BB02 BB14 BB42

2H096 AA28 AA30 BA13 CA20 DA04

EA02

(54) 【発明の名称】 パターン形成体の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、エネルギーの照射による濡れ性の異なる部位からなるパターンを効率よく形成することができるパターン形成体の製造方法を提供することを主目的とするものである。

【解決手段】 本発明は、(1) 基板を準備し、この基板上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層であり、かつ少なくとも光触媒およびバインダを含有する光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程と、(2) 上記光触媒含有層に感度向上処理を施して、上記光触媒の触媒活性を向上させて上記光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、(3) 上記光触媒含有層表面に対して、エネルギーをパターン照射して濡れ性の異なる部位からなるパターンを形成するパターン形成工程とを有することを特徴とするパターン形成体の製造方法を提供することにより上記課題を解決する。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (1) 基板を準備し、この基板上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層であり、かつ少なくとも光触媒およびバインダを含有する光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程と、(2) 前記光触媒含有層に感度向上処理を施して、前記光触媒の触媒活性を向上させて前記光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、(3) 前記光触媒含有層表面に対して、エネルギーをパターン照射して濡れ性の異なる部位からなるパターンを形成するパターン形成工程とを有することを特徴とするパターン形成体の製造方法。

【請求項 2】 前記光触媒含有層が、エネルギー照射による光触媒の作用により分解され、これにより光触媒含有層上の濡れ性を変化させることができる分解物質を含むことを特徴とする請求項 1 記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 3】 前記バインダが、 $Y_nSiX_{(4-n)}$ (ここで、Y はアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、X はアルコキシ基またはハロゲンを示す。n は 0～3 までの整数である。) で示される珪素化合物の 1 種または 2 種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンであることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 4】 前記光触媒含有層は、エネルギーが照射されていない部分における表面張力 40 mN/m の液体との接触角を、エネルギーが照射された部分における表面張力 40 mN/m の液体との接触角より 1 度以上大きい接触角とする光触媒含有層であることを特徴とする請求項 1 から請求項 3 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 5】 (1) 基板を準備し、この基板上に、少なくとも光触媒が含有された光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程と、(2) 前記光触媒含有層上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である濡れ性変化層を形成する濡れ性可変層形成工程と、(3) 前記光触媒含有層に対して感度向上処理を施して、前記光触媒の触媒活性を向上させて前記光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、(4) 前記濡れ性可変層表面に対して、エネルギーをパターン照射して濡れ性の異なる部位からなるパターンを形成するパターン形成工程とを有することを特徴とするパターン形成体の製造方法。

【請求項 6】 前記濡れ性可変層が、 $Y_nSiX_{(4-n)}$ (ここで、Y はアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、X はアルコキシ基またはハロゲンを示す。n は 0～3 までの整数である。) で示される珪素化合物の

1 種または 2 種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンを含む層であることを特徴とする請求項 5 記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 7】 前記濡れ性可変層は、エネルギーが照射されていない部分における表面張力 40 mN/m の液体との接触角を、エネルギーが照射された部分における表面張力 40 mN/m の液体との接触角より 1 度以上大きい接触角とする濡れ性可変層であることを特徴とする請求項 5 または請求項 6 に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 8】 (1) 基板を準備し、この基板上に、少なくとも光触媒が含有された光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程と、(2) 前記光触媒含有層上に、エネルギーが照射された際に光触媒含有層の作用により分解除去される分解除去層を形成する分解除去層形成工程と、(3) 前記光触媒含有層に対して感度向上処理を施して、前記光触媒の触媒活性を向上させて前記光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、(4) 前記分解除去層表面に対して、エネルギーをパターン照射して照射された部分の分解除去層を除去することにより、分解除去層の有無によるパターンを形成するパターン形成工程とを有することを特徴とするパターン形成体の製造方法。

【請求項 9】 前記分解除去層が、炭化水素系、フッ素系またはシリコン系の非イオン界面活性剤であることを特徴とする請求項 8 記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 10】 前記光触媒含有層が、さらにバインダを含有し、このバインダが、 $Y_nSiX_{(4-n)}$ (ここで、Y はアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、X はアルコキシ基またはハロゲンを示す。n は 0～3 までの整数である。) で示される珪素化合物の 1 種または 2 種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンを含むことを特徴とする請求項 8 または請求項 9 記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 11】 前記感度向上処理工程が、光触媒含有層と水とを接触させる水処理工程であることを特徴とする請求項 1 から請求項 10 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 12】 前記水が、酸性の水であることを特徴とする請求項 10 記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 13】 前記水が、水溶性の金属化合物が溶解された水であることを特徴とする請求項 10 記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 14】 前記感度向上処理工程が、光触媒含有層に熱を加える熱処理工程であることを特徴とする請求項 1 から請求項 10 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 15】 前記水処理または熱処理工程が、光触媒含有層と温水とを接触させる工程である請求項 11 から請求項 14 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 16】 前記光触媒含有層に第 2 の成分としての金属元素が含有されており、この金属元素がバナジウム (V)、鉄 (Fe)、コバルト (Co)、ニッケル (Ni)、銅 (Cu)、亜鉛 (Zn)、ルテニウム (Ru)、ロジウム (Rh)、パラジウム (Pd)、銀 (Ag)、オスmium (Os)、イリジウム (Ir)、白金 (Pt)、および金 (Au) からなる群から選択される少なくとも一種の金属元素であることを特徴とする請求項 1 から請求項 15 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 17】 前記第 2 の成分としての金属元素が、Fe (鉄) であることを特徴とする請求項 16 に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 18】 前記光触媒が、酸化チタン (TiO₂)、酸化亜鉛 (ZnO)、酸化スズ (SnO₂)、チタン酸ストロンチウム (SrTiO₃)、酸化タングステン (WO₃)、酸化ビスマス (Bi₂O₃)、および酸化鉄 (Fe₂O₃) から選択される 1 種または 2 種以上の物質であることを特徴とする請求項 1 から請求項 17 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 19】 前記光触媒が酸化チタン (TiO₂) であることを特徴とする請求項 18 に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 20】 請求項 1 から請求項 19 までのいずれかの請求項に記載されたパターン形成体の製造方法により得られたパターン形成体上の濡れ性の異なるパターンに対応した部位上に機能性部が配置されたことを特徴とする機能性素子。

【請求項 21】 請求項 20 に記載の機能性素子の機能性部が、画素部であることを特徴とするカラーフィルタ。

【請求項 22】 請求項 21 に記載の機能性素子の機能性部が、レンズであることを特徴とするマイクロレンズ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、カラーフィルタやマイクロレンズ等の各種の用途に使用可能なパターン形成体の製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来より、基材上に図案、画像、文字、回路等の各種パターンを形成したパターン形成体としては、各種のものが製造されており、特に近年の傾向として、部品の小型化、高性能化に伴い、このようなパターン形成体に対して高精細なパターンの形成が要求されている。

【0003】このような、高精細なパターン形成体とし

ては、本発明者等による光触媒を利用したパターン形成体およびその製造方法が提案されている (特開平 11-344804 号公報)。これによれば、パターン露光により濡れ性の異なるパターンが形成されたパターン形成体を得ることが可能であるため、容易にかつ精度良くパターン形成体を得ることができる。このような濡れ性の異なるパターンを有するパターン形成体の濡れ性の差を利用して種々の機能性素子を製造することができるので、カラーフィルタやマイクロレンズ等の機能性素子を効率よくかつ高品質で得ることができるという効果を奏するものである。

【0004】しかしながら、上述したパターン形成体は、エネルギーの照射によりエネルギーが照射された部分の濡れ性を光触媒の作用を利用することにより変化させて、濡れ性の異なるパターンを形成するものであるもので、濡れ性の差を生じさせるのに所定の時間がかかる。この時間を短縮することができれば、さらなる効率化を図ることが可能である。

【0005】また、精度の良い機能性素子を得るためには、パターン形成体上に大きな濡れ性の差を形成することが好ましいのであるが、効率上許される所定の時間内にこのような大きな濡れ性の差を形成するためには、パターン形成体表面における露光による臨界面張力の変化の速度を向上させる必要がある。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、エネルギーの照射による濡れ性の異なる部位からなるパターンを効率よく形成することができるパターン形成体の製造方法を提供することを主目的とするものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は請求項 1 において、(1) 基板を準備し、この基板上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層であり、かつ少なくとも光触媒およびバインダを含有する光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程と、

(2) 上記光触媒含有層に感度向上処理を施して、上記光触媒の触媒活性を向上させて上記光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、(3) 上記光触媒含有層表面に対して、エネルギーをパターン照射して濡れ性の異なる部位からなるパターンを形成するパターン形成工程とを有することを特徴とするパターン形成体の製造方法を提供する。

【0008】このように、請求項 1 に記載された発明においては、濡れ性が変化する層である光触媒含有層に対して感度向上処理を施しているもので、エネルギー照射した場合の光触媒含有層上での濡れ性の変化速度が速いことから、所定の濡れ性の差を有するパターンを形成する場合は、短時間の照射で形成することができ、パターン

形成体の製造効率が向上し、コスト的に有利なパターン形成体を提供することができる。また、効率的に許容される範囲の照射時間で、濡れ性の差がより大きい濡れ性の異なるパターンを形成することができることから、このパターン形成体上に機能性部を付着させて得られる機能性素子を高精度に製造することができるという効果を奏するものである。

【0009】上記請求項1に記載の発明においては、請求項2に記載するように、上記光触媒含有層が、エネルギー照射による光触媒の作用により分解され、これにより光触媒含有層上の濡れ性を変化させることができる分解物質を含むものであってもよい。本発明においては、光触媒の作用による光触媒含有層の濡れ性の変化が、バインダーの材質に起因するものであってもよいが、このように光触媒の作用により分解される分解物質を光触媒含有層に含有させることによりその表面の濡れ性を変化させるようにしてもよい。このような場合も、上述した感度向上処理を行ったことによる利点を同様に得ることができるからである。

【0010】上記請求項1または請求項2に記載の発明においては、請求項3に記載するように、上記バインダーが、 $Y_nSiX_{(4-n)}$ （ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Xはアルコキシ基またはハロゲンを示す。nは0～3までの整数である。）で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンであることが好ましい。光触媒含有層に含まれるバインダーは光触媒の作用により分解されない程度の結合エネルギーが必要である点、およびバインダー自体が光触媒の作用による光触媒含有層の濡れ性の変化をおさえるものであることが好ましい点から上記オルガノポリシロキサンが好ましいのである。

【0011】また、上記請求項1から請求項3までのいずれかの請求項に記載されたパターン形成体においては、請求項4に記載するように、上記光触媒含有層は、エネルギーが照射されていない部分における表面張力40mN/mの液体との接触角を、エネルギーが照射された部分における表面張力40mN/mの液体との接触角より1度以上大きい接触角とする光触媒含有層であることが好ましい。光触媒含有層上にエネルギーが照射されることにより、表面張力40mN/mの液体との接触角が1度以上異なるように濡れ性が変化したパターンであれば、この濡れ性の異なるパターンに沿って機能性部を形成することが可能であるからである。

【0012】また、本発明は、請求項5に記載するように、（1）基板を準備し、この基板上に、少なくとも光触媒が含有された光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程と、（2）上記光触媒含有層上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触角が低下す

るように濡れ性が変化する層である濡れ性変化層を形成する濡れ性可変層形成工程と、（3）上記光触媒含有層に対して感度向上処理を施して、上記光触媒の触媒活性を向上させて上記光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、（4）上記濡れ性可変層表面に対して、エネルギーをパターン照射して濡れ性の異なる部位からなるパターンを形成するパターン形成工程とを有することを特徴とするパターン形成体の製造方法を提供する。

【0013】このように、本発明においては、上記光触媒含有層に対して、光触媒含有層に含まれる光触媒の触媒活性を向上させて光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理を行うものである。エネルギー照射した場合の光触媒含有層の作用による濡れ性可変層における濡れ性の変化速度を向上させることができる。したがって、上記請求項1に記載した発明の場合と同様に、所定の濡れ性の差を有するパターンを形成する場合は、短時間の照射で形成することができ、パターン形成体の製造効率が向上し、コスト的に有利なパターン形成体を提供することができる。また、効率的に許容される範囲の照射時間で、濡れ性の差がより大きい濡れ性の異なるパターンを形成することができることから、このパターン形成体上に機能性部を付着させて得られる機能性素子を高精度に製造することができるという効果を奏するものである。

【0014】さらに、この場合は、濡れ性可変層上に機能性部が形成されることから、機能性部と光触媒含有層とが直接接触することがない。したがって、光触媒含有層中の光触媒の作用により機能性部が劣化する等の可能性が少ないことから、不具合の生じる可能性の少ない機能性素子を得ることができる。

【0015】上記請求項5に記載された発明においては、請求項6に記載するように、上記濡れ性可変層が、 $Y_nSiX_{(4-n)}$ （ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Xはアルコキシ基またはハロゲンを示す。nは0～3までの整数である。）で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンを含む層であることが、上記請求項3に記載された発明の場合と同様の理由により好ましい。

【0016】また、上記請求項5または請求項6に記載の発明においては、請求項7に記載するように、上記濡れ性可変層は、エネルギーが照射されていない部分における表面張力40mN/mの液体との接触角を、エネルギーが照射された部分における表面張力40mN/mの液体との接触角より1度以上大きい接触角とする濡れ性可変層であることが、上記請求項4に記載された発明の場合と同様の理由により好ましい。

【0017】さらに、本発明は請求項8に記載するよう

10

20

30

40

50

に、(1) 基板を準備し、この基板上に、少なくとも光触媒が含有された光触媒含有層を形成する光触媒含有層工程と、(2) 上記光触媒含有層上に、エネルギーが照射された際に光触媒含有層の作用により分解除去される分解除去層を形成する分解除去層形成工程と、(3) 上記光触媒含有層に対して感度向上処理を施して、上記光触媒の触媒活性を向上させ上記光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、(4) 上記分解除去層表面に対して、エネルギーをパターン照射して照射された部分の分解除去層を除去することにより、分解除去層の有無によるパターンを形成するパターン形成工程とを有することを特徴とするパターン形成体の製造方法を提供する。

【0018】このように、本発明においては、上記光触媒含有層に対し、分解除去層の分解除去速度を向上させるために、光触媒の触媒活性を向上させて光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理を施し、エネルギー照射した場合の分解除去層の分解除去速度を向上させるものである。したがって、短時間のエネルギー照射により、分解除去層が除去されたパターンを形成することが可能であり、パターン形成体の製造効率が向上することから、コスト的に有利なパターン形成体を得ることができる。

【0019】上記請求項8に記載された発明の場合、請求項9に記載するように、上記分解除去層が、炭化水素系、フッ素系またはシリコン系の非イオン界面活性剤であることが好ましい。このような材料を用いれば、感度向上処理が施された光触媒含有層中の光触媒の作用により、エネルギーが照射された分解除去層を迅速に除去することが可能となり、分解除去層を利用したパターンの形成を効率よく行うことができるからである。

【0020】さらに、上記請求項8または請求項9記載のパターン形成体の製造方法においては、請求項10に記載するように、上記光触媒含有層が、さらにバインダを含有し、このバインダが、 $Y \cdot SiX_{(n)}$ (ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Xはアルコキシル基またはハロゲンを示す。nは0~3までの整数である。)で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンを含むものであることが好ましい。

【0021】上記請求項1から請求項10までのいずれかの請求項に記載された発明においては、請求項11に記載するように、上記感度向上処理工程が、光触媒含有層と水とを接触させる水処理工程であることが好ましい。光触媒含有層と水とを接触させることにより、光触媒含有層中の光触媒の活性が高まるからであり、光触媒含有層自体の濡れ性が変化する場合の光触媒含有層の濡れ性の変化速度、光触媒含有層上に濡れ性可変層が形成された場合の濡れ性可変層の濡れ性の変化速度、および

光触媒含有層上に分解除去層が形成された場合の分解除去層の分解速度を著しく向上させることができるからである。なお、この場合の接触とは、直接接触する場合のみならず、薄膜を介した間接的な接触であっても、その接触により光触媒含有層の感度が向上するのであれば、本発明でいう接触とすることとする。

【0022】また、上記請求項11に記載する水と光触媒含有層との接触に際しては、上記水が、請求項12に記載するように酸性の水である場合、もしくは請求項13に記載するように水溶性の金属化合物が溶解された水である場合が特に好ましい。このように、水が酸性の水であったり、水溶性の金属化合物が溶解された水である場合は、より光触媒含有層中における光触媒活性化の度合いを大きくすることができ、より効率的にパターン形成体を製造することができるからである。

【0023】一方、請求項1から請求項10までのいずれかの請求項に記載された発明において、請求項14に記載するように、上記感度向上処理工程が、光触媒含有層に熱を加える熱処理工程であってもよい。この場合も、上記水処理工程と同様の効果を奏することができるからである。

【0024】さらに、上記請求項11から請求項14までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法において、請求項15に記載するように、上記水処理または熱処理工程が、光触媒含有層と温水とを接触させる工程であることが好ましい。このように、温水と光触媒含有層とを接触させることにより、同時に水処理および熱処理を行うことが可能であり、さらに光触媒の活性化を図ることができるからである。

【0025】上記請求項1から請求項15までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法においては、請求項16に記載するように、上記光触媒含有層に第2の成分としての金属元素が含有されており、この金属元素がバナジウム(V)、鉄(Fe)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、ルテニウム(Ru)、ロジウム(Rh)、パラジウム(Pb)、銀(Ag)、オスmium(Os)、イリジウム(Ir)、白金(Pt)、および金(Au)からなる群から選択される少なくとも一種の金属元素であることが好ましく、特に請求項17に記載するように、上記第2の成分としての金属元素が、Fe(鉄)であることが特に好ましい。

【0026】このように、光触媒含有層中に第2の成分としての金属元素が含まれることにより、さらに光触媒含有層中の光触媒が活性化され、パターン形成体の製造効率がさらに向上するからである。

【0027】また、請求項1から請求項17までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法においては、請求項18に記載されるように、上記光触媒が、酸化チタン(TiO_2)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化ス

10

20

30

40

50

ズ (SnO_2)、チタン酸ストロンチウム (SrTiO_3)、酸化タングステン (WO_3)、酸化ビスマス (Bi_2O_3)、および酸化鉄 (Fe_2O_3) から選択される 1 種または 2 種以上の物質であることが好ましく、中でも請求項 19 に記載するように、上記光触媒が酸化チタン (TiO_2) であることが特に好ましい。これは、二酸化チタンのバンドギャップエネルギーが高いため光触媒として有効であり、かつ化学的にも安定で毒性もなく、入手も容易だからである。

【0028】本発明は、さらに請求項 20 に記載するように、請求項 1 から請求項 19 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法により選ばれたパターン形成体上の濡れ性の異なるパターンに対応した部位上に機能性部が配置されたことを特徴とする機能性素子を提供し、特に請求項 21 に記載するように、請求項 20 記載の機能性素子の機能性部が、画素部であることを特徴とするカラーフィルタである場合、また、請求項 22 に記載するように、請求項 20 記載の機能性素子の機能性部が、レンズであることを特徴とするマイクロレンズである場合が好ましい利用態様であることがで

【0029】

【発明の実施の形態】以下、本発明のパターン形成体の製造方法について詳しく説明する。本発明のパターン形成体の製造方法は、光触媒含有層上に濡れ性の異なるパターンを形成するパターン形成体の製造方法 (第 1 実施態様)、光触媒含有層上に濡れ性可変層を形成し、この濡れ性可変層上に濡れ性の異なるパターンを形成するパターン形成体の製造方法 (第 2 実施態様)、および光触媒含有層上に分解除去層を形成し、この分解除去層を部分的に除去してパターンを形成するパターン形成体の製造方法 (第 3 実施態様) の 3 つの実施態様がある。以下、それぞれの実施態様に分けて説明する。

【0030】A. 第 1 実施態様

本発明のパターン形成体の第 1 実施態様は、(1) 基板を準備し、この基板上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層であり、かつ少なくとも光触媒およびバインダを含有する光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程と、(2) 上記光触媒含有層に感度向上処理を施して、光触媒の触媒活性を向上させて光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、(3) 上記光触媒含有層表面に対して、エネルギーをパターン照射して濡れ性の異なる部位からなるパターンを形成するパターン形成工程とを有することを特徴とするものである。

【0031】本実施態様においては、光触媒含有層にエネルギーを照射してパターンを形成する場合に、光触媒含有層上の液体との接触角の低下速度を向上させるために、光触媒含有層に対して、光触媒の触媒活性を向上させる感度向上処理工程を施していることから、光触媒含

有層上の濡れ性の変化速度を大幅に向上させることができる。これは以下に示すような二つの利点を有する。

【0032】まず、パターン形成体の濡れ性の異なるパターンに沿って機能性部を形成して機能性素子を形成する場合、この濡れ性の異なるパターンには、その機能性部の材料等に応じた濡れ性の差が必要とされる。そして、この濡れ性の差の形成は、エネルギーの照射により行われるものである。このように、所定の濡れ性の差を形成するためには、単に光触媒含有層上にエネルギーをパターン照射すればよいことから、本来このようなパターン形成体は効率的に製造されるものである。

【0033】しかしながら、光触媒含有層を構成する材料や照射するエネルギーの種類によっては、比較的長時間エネルギーを照射する必要がある可能性があり、また効率上許容される範囲でのエネルギー照射時間であっても、このエネルギーの照射時間を短縮することができればさらに効率的となる。

【0034】本実施態様は、上述したように、光触媒含有層に対して、光触媒の触媒活性を向上させて光触媒含有層の感度の向上を図る感度向上処理工程を施していることから、多少感度の悪い光触媒含有層やエネルギーであっても、短時間のエネルギー照射で所定の濡れ性の差を形成することが可能であり、また感度的に問題の無い材料で形成された光触媒含有層やエネルギーである場合は、さらに効率的にパターン形成体を製造することができるといふ利点を有するものである。

【0035】また、第 2 の利点としては、パターン形成体の濡れ性の差を利用して高精細な機能性素子を形成する場合や機能性部を形成するための塗工液の粘度が高い場合等においては、上記パターンにおける濡れ性の差を大きくしなければならない場合がある。このような場合は、エネルギーが照射されていない部分における光触媒含有層の臨界面張力が低い材料が用いられ、これにエネルギーを照射して臨界面張力を大幅に引き上げ、結果として濡れ性の差を大きく取る必要が生じる。しかしながら、このような場合はエネルギーの照射時間が長くなったり、照射するエネルギーの種類が限定される等の問題が生じる可能性がある。

【0036】本実施態様においては、上述したように、光触媒含有層に対して、光触媒の触媒活性を向上させて光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程を施していることから、濡れ性の差を大きく取る必要がある場合でも、効率上問題とならない程度の比較的短いエネルギー照射時間でよく、また照射するエネルギーが限定されないといった利点を有する。

【0037】以下、このような本実施態様のパターン形成体製造方法を、各工程毎に詳しく説明する。

【0038】(1) 光触媒含有層形成工程

本実施態様においては、まず、基板を準備し、この基板上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体と

の接触角が低下するように濡れ性が変化する層であり、かつ少なくとも光触媒およびバインダを含有する光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程が行われる。以下、本工程で用いられる基板、および光触媒含有層、さらにはこの光触媒含有層の基材上への形成方法についてそれぞれ説明する。

【0039】1. 基材

本実施態様においては、強度との関係や最終的な機能性素子との関係から、基材上に上述した光触媒含有層が形成される。このような基材としては、得られるパターン形成体もしくはパターン形成体により形成された機能性素子の用途に応じて、ガラス、アルミニウム、およびその合金等の金属、プラスチック、織物、不織布等を挙げることができる。

【0040】2. 光触媒含有層

本実施態様に用いられる光触媒含有層は、基板上に設けられ、エネルギー照射により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である。このように、露光（本発明においては、光が照射されたことのみならず、エネルギーが照射されたことをも意味するものとする。）により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する光触媒含有層を設けることにより、エネルギーのパターン照射等を行った場合、容易に濡れ性を変化させ、液体との接触角の小さい親液性領域とすることができ、例えば塗工液を塗布して機能性部とする部分のみ容易に親液性領域とすることが可能となる。したがって、効率的に濡れ性の異なるパターン形成体が製造でき、コスト的に有利となる。なお、この場合のエネルギーとしては、通常紫外光を含む光が用いられる。

【0041】ここで、親液性領域とは、液体との接触角が小さい領域であり、各種機能性部形成用塗工液等に対する濡れ性の良好な領域をいうこととする。また、撥液性領域とは、液体との接触角が大きい領域であり、各種機能性部形成用塗工液等に対する濡れ性が悪い領域をいうこととする。

【0042】本実施態様における光触媒含有層は、露光されていない部分における表面張力 40 mN/m の液体との接触角を、露光された部分における表面張力 40 mN/m の液体との接触角より 1 度以上大きい接触角とすることが可能な層であることが好ましい。このように、少なくとも接触角の差が 1 度以上あれば、各種機能性部形成用塗工液を親液性領域に沿って塗布することが容易となるからである。

【0043】具体的には、露光していない部分においては、表面張力 40 mN/m の液体との接触角が 10 度以上、好ましくは表面張力 30 mN/m の液体との接触角が 10 度以上、特に表面張力 20 mN/m の液体との接触角が 10 度以上であることが好ましい。これは、露光していない部分は、本発明においては撥液性が要求される部分であることから、液体との接触角が小さい場合

は、撥液性が十分でなく、各種機能性部形成用塗工液等が残存する可能性が生じるため好ましくないからである。

【0044】また、上記光触媒含有層は、露光すると液体との接触角が低下して、表面張力 40 mN/m の液体との接触角が 9 度未満、好ましくは表面張力 50 mN/m の液体との接触角が 10 度以下、特に表面張力 60 mN/m の液体との接触角が 10 度以下となるような層であることが好ましい。露光した部分の液体との接触角が高いと、この部分での各種機能性部形成用塗工液等の広がり劣る可能性があり、精度良く機能性部を形成することができない可能性があるからである。

【0045】なお、ここでいう液体との接触角は、種々の表面張力を有する液体との接触角を接触角測定器（協和界面科学（株）製 CA-Z 型）を用いて測定（マイクロシリンジから液滴を滴下して 30 秒後）し、その結果から、もしくはその結果をグラフにして得たものである。また、この測定に際して、種々の表面張力を有する液体としては、純正化学株式会社製のぬれ指数標準液を用いた。

【0046】本実施態様における光触媒含有層は、少なくとも光触媒、およびバインダとから構成されている。このような層とすることにより、エネルギーをパターン照射することによって光触媒の作用で光触媒含有層上の臨界表面張力を高くすることが可能となり、液体との接触角が異なるパターンを形成することができる。

【0047】このような光触媒含有層における、後述するような酸化チタンに代表される光触媒の作用機構は、必ずしも明確なものではないが、光の照射によって生成したキャリアが、近傍の化合物との直接反応、あるいは、酸素、水の存在下で生じた活性酸素種によって、有機物の化学構造に変化を及ぼすものと考えられている。

【0048】本実施態様における光触媒含有層では、光触媒により、バインダの一部である有機基や、後述する分解物質の酸化、分解等の作用を用いて、露光部の濡れ性を変化させて親液性とし、非露光部との濡れ性に大きな差を生じさせることができる。よって、各種機能性部形成用塗工液等との受容性（親液性）および反撥性（撥液性）を高めることによって、品質の良好でかつコスト的にも有利なパターン形成体を得ることができる。

【0049】以下、このような光触媒含有層の必須成分である、光触媒およびバインダについて説明し、次いでその他の成分について説明する。

【0050】（光触媒）本発明で使用する光触媒としては、光半導体として知られる例えば酸化チタン (TiO_2)、酸化亜鉛 (ZnO)、酸化スズ (SnO_2)、チタン酸ストロンチウム (SrTiO_3)、酸化タングステン (WO_3)、酸化ビスマス (Bi_2O_3)、および酸化鉄 (Fe_2O_3) を挙げることができ、これらから選択して 1 種または 2 種以上を混合して用いることができる。

【0051】本発明においては、特に酸化チタンが、バンドギャップエネルギーが高く、化学的に安定で毒性もなく、入手も容易であることから好適に使用される。酸化チタンには、アナターゼ型とルチル型があり本発明ではいずれも使用することができるが、アナターゼ型の酸化チタンが好ましい。アナターゼ型酸化チタンは励起波長が380nm以下にある。

【0052】このようなアナターゼ型酸化チタンとしては、例えば、塩酸解膠型のアナターゼ型チタニアゾル

(石原産業(株)製STS-02(平均粒径7nm)、石原産業(株)製ST-K01)、硝酸解膠型のアナターゼ型チタニアゾル(日産化学(株)製TA-15(平均粒径12nm))等を挙げることができる。

【0053】光触媒の粒径は小さいほど光触媒反応が効果的に起こるので好ましく、平均粒径が50nm以下が好ましく、20nm以下の光触媒を使用するのが特に好ましい。また、光触媒の粒径が小さいほど、形成された光触媒含有層の表面粗さが小さくなるので好ましく、光触媒の粒径が100nmを越えると光触媒含有層の中心線平均表面粗さが粗くなり、光触媒含有層の非露光部の撥液性が低下し、また露光部の親液性の発現が不十分となるため好ましくない。

【0054】光触媒含有層中の光触媒の含有量は、5～60重量%、好ましくは20～40重量%の範囲で設定することができる。

【0055】(バインダ)本実施態様においては、光触媒含有層上の濡れ性の変化をバインダ自体に光触媒が作用することにより行う場合(第1の形態)と、エネルギー照射による光触媒の作用により分解され、これにより光触媒含有層上の濡れ性を変化させることができる分解物質を光触媒含有層に含有させることにより変化させる場合(第2の形態)と、これらを組み合わせることにより行う場合(第3の形態)の三つ形態に分けることができる。上記第1の形態および第3の形態において用いられるバインダは、光触媒の作用により光触媒含有層上の濡れ性を変化させることができる機能を有する必要がある、上記第2の形態では、このような機能は特に必要ない。

【0056】以下、まず第2の形態に用いられるバインダ、すなわち光触媒の作用により光触媒含有層上の濡れ性を変化させる機能を特に必要としないバインダについて説明し、次に第1の形態および第3の形態に用いられるバインダ、すなわち光触媒の作用により光触媒含有層上の濡れ性を変化させる機能を有するバインダについて説明する。


【0057】上記第2の形態に用いられる、光触媒の作用により光触媒含有層上の濡れ性を変化させる機能を特に必要としないバインダとしては、主骨格が上記光触媒の光励起により分解されないような高い結合エネルギーを有するものであれば特に限定されるものではない。具

体的には、有機置換基を有さないもしくは多少有機置換基を有するポリシロキサンを挙げることができ、これらはテトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン等を加水分解、重縮合することにより得ることができる。

【0058】このようなバインダを用いた場合は、添加剤として後述するエネルギー照射による光触媒の作用により分解され、これにより光触媒含有層上の濡れ性を変化させることができる分解物質を光触媒含有層中に含有させることが必須となる。

【0059】次に、上記第1の形態および第3の形態に用いられる、光触媒の作用により光触媒含有層上の濡れ性を変化させる機能を必要とするバインダについて説明する。このようなバインダとしては、主骨格が上記の光触媒の光励起により分解されないような高い結合エネルギーを有するものであって、光触媒の作用により分解されるような有機置換基を有するものが好ましく、例えば、(1)ゾルゲル反応等によりクロロまたはアルコキシシラン等を加水分解、重縮合して大きな強度を発揮するオルガノポリシロキサン、(2)撥水性や撥油性に優れた反応性シリコーンを架橋したオルガノポリシロキサン等を挙げることができる。

【0060】上記の(1)の場合、一般式：



(ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Xはアルコキシ基、アセチル基またはハロゲンを示す。nは0～3までの整数である。)で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンであることが好ましい。なお、ここでYで示される基の炭素数は1～20の範囲内であることが好ましく、また、Xで示されるアルコキシ基は、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基であることが好ましい。

【0061】具体的には、メチルトリクロルシラン、メチルトリブROMシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリイソプロポキシシラン、メチルトリt-ブトキシシラン；エチルトリクロルシラン、エチルトリブROMシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリイソプロポキシシラン、エチルトリt-ブトキシシラン；n-プロピルトリクロルシラン、n-プロピルトリブROMシラン、n-プロピルトリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキシシラン、n-プロピルトリイソプロポキシシラン、n-プロピルトリt-ブトキシシラン；n-ヘキシルトリクロルシラン、n-ヘキシルトリブROMシラン、n-ヘキシルトリメトキシシラン、n-ヘキシルトリエトキシシラン、n-ヘキシルトリイソプロポキシシラン、n-ヘキシルトリt-ブトキシシラン；n-デシルトリクロルシラン、n-デシルトリブROMシラン、n-デシルトリメトキシシラン、n-デシルトリエトキ

シシラン、 n -デシルトリイソプロポキシシラン、 n -デシルトリ t -ブトキシシラン； n -オクタデシルトリクロシラン、 n -オクタデシルトリブロムシラン、 n -オクタデシルトリメトキシシラン、 n -オクタデシルトリエトキシシラン、 n -オクタデシルトリイソプロポキシシラン、 n -オクタデシルトリ t -ブトキシシラン；フェニルトリクロシラン、フェニルトリブロムシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリイソプロポキシシラン、フェニルトリ t -ブトキシシラン；テトラクロシラン、テトラブロムシラン、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラブトキシシラン、ジメトキシジエトキシシラン；ジメチルジクロシラン、ジメチルジブロムシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン；ジフェニルジクロシラン、ジフェニルジブロムシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン；フェニルメチルジクロシラン、フェニルメチルジブロムシラン、フェニルメチルジメトキシシラン、フェニルメチルジエトキシシラン；トリクロシラン、トリブロムシラン、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、トリイソプロポキシシラン、トリ t -ブトキシシラン；ビニルトリクロシラン、ビニルトリブロムシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリ t -ブトキシシラン；トリフルオロプロピルトリクロシラン、トリフルオロプロピルトリブロムシラン、トリフルオロプロピルトリエトキシシラン、トリフルオロプロピルトリイソプロポキシシラン、トリフルオロプロピルトリ t -ブトキシシラン； γ -グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルトリイソプロポキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルトリ t -ブトキシシラン； γ -メタアクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -メタアクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -メタアクリロキシプロピルトリメトキシシラン、 γ -メタアクリロキシプロピルトリエトキシシラン、 γ -メタアクリロキシプロピルトリイソプロポキシシラン、 γ -メタアクリロキシプロピルトリ t -ブトキシシラン； γ -アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -アミノプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -アミノプロピルトリメトキシシラン、 γ -アミノプロピルトリエトキシシラン、 γ -アミノプロピルトリイソプロポキシシラン、 γ -アミノプロピルトリ t -ブトキシシラン； γ -メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -メルカプトプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -メルカプトプロピルトリメトキシシラン、 γ -メルカプト

ロピルトリエトキシシラン、 γ -メルカプトプロピルトリイソプロポキシシラン、 γ -メルカプトプロピルトリ t -ブトキシシラン； β -（3，4-エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、 β -（3，4-エポキシシクロヘキシル）エチルトリエトキシシラン；および、それらの部分加水分解物；および、それらの混合物を使用することができる。

【0062】また、バインダとして、特にフルオロアルキル基を含有するポリシロキサンが好ましく用いることができ、具体的には、下記のフルオロアルキルシランの1種または2種以上の加水分解縮合物、共加水分解縮合物が挙げられ、一般にフッ素系シランカップリング剤として知られたものを使用することができる。


【0063】 $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}_6\text{H}_5)_3$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}_6\text{H}_5)_3$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}_6\text{H}_5)_3$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_9\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}_6\text{H}_5)_3$ ； $(\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_4\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}_6\text{H}_5)_3$ ； $(\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_6\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}_6\text{H}_5)_3$ ； $(\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_8\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}_6\text{H}_5)_3$ ； $\text{CF}_3(\text{C}_6\text{H}_4)_2\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{OC}_6\text{H}_5)_3$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3(\text{C}_6\text{H}_4)_2\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{OC}_6\text{H}_5)_3$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_5(\text{C}_6\text{H}_4)_2\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{OC}_6\text{H}_5)_3$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7(\text{C}_6\text{H}_4)_2\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{OC}_6\text{H}_5)_3$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_9\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_9\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2$ ； $(\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_4\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2$ ； $(\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_6\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2$ ； $(\text{CF}_3)_2\text{CF}(\text{CF}_2)_8\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2$ ； $\text{CF}_3(\text{C}_6\text{H}_4)_2\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3(\text{C}_6\text{H}_4)_2\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_5(\text{C}_6\text{H}_4)_2\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7(\text{C}_6\text{H}_4)_2\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_9\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_3$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_3$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_3$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_9\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_3$ ； $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_2\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{C}_2\text{H}_4\text{CH}_2\text{Si}(\text{OC}_6\text{H}_5)_3$ 。

【0064】上記のようなフルオロアルキル基を含有するポリシロキサンをバインダとして用いることにより、光触媒含有層の非露光部の撥液性が大きく向上し、各種機能性部形成用塗工液の付着を妨げる機能を発現する。

【0065】また、上記の（2）の反応性シリコーンとしては、下記一般式で表される骨格をもつ化合物を挙げることができる。

【0066】

【化1】



【0067】ただし、nは2以上の整数であり、 R^1 、 R^2 はそれぞれ炭素数1～10の置換もしくは非置換のアルキル、アルケニル、アリールあるいはシアノアルキル基であり、モル比で全体の40%以下がビニル、フェニル、ハロゲン化フェニルである。また、 R^1 、 R^2 がメチル基のものが表面エネルギーが最も小さくなるので好ましく、モル比でメチル基が60%以上であることが好ましい。また、鎖末端もしくは側鎖には、分子鎖中に少なくとも1個以上の水酸基等の反応性基を有する。

【0068】また、上記のオルガノポリシロキサンとともに、ジメチルポリシロキサンのような架橋反応をしない安定なオルガノシリコン化合物をバインダに混合してもよい。

【0069】（分解物質）上記第2の形態および第3の形態においては、さらにエネルギー照射による光触媒の作用により分解され、これにより光触媒含有層上の濡れ性を変化させることができる分解物質を光触媒含有層に含有させる必要がある。すなわち、バインダ自体に光触媒含有層上の濡れ性を変化させる機能が無い場合、およびそのような機能が不足している場合に、上述したような分解物質を添加して、上記光触媒含有層上の濡れ性の変化を起こさせる、もしくはそのような変化を補助させるようにするのである。

【0070】このような分解物質としては、光触媒の作用により分解し、かつ分解されることにより光触媒含有層表面の濡れ性を変化させる機能を有する界面活性剤を挙げることができる。具体的には、日光ケミカルズ

（株）製NIKKOL BL、BC、BO、BBの各シリーズ等の炭化水素系、デュボン社製ZONYL FS N、FSO、旭硝子（株）製サーフロンS-141、145、大日本インキ化学工業（株）製メガファックF-141、144、ネオス（株）製フタージェントF-200、F251、ダイキン工業（株）製ユニダインDS-401、402、スリーエム（株）製フロラードFC-170、176等のフッ素系あるいはシリコン系の非イオン界面活性剤を挙げることかでき、また、カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤を用いることもできる。

【0071】また、界面活性剤の他にも、ポリビニルアルコール、不飽和ポリエステル、アクリル樹脂、ポリエチレン、ジアリルフタレート、エチレンプロピレンジエンモノマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリイミド、スチレンブタジエンゴ

ム、クロロプレングム、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ナイロン、ポリエステル、ポリブタジエン、ポリベンズイミダゾール、ポリアクリルニトリル、エピクロロヒドリン、ポリサルファイド、ポリイソブレン等のオリゴマー、ポリマー等を挙げることができる。

【0072】（第2の成分としての金属元素）本実施態様においては、さらに光触媒含有層中に第2の成分としての金属元素を含有させることができる。ここで、この第2の成分としての金属元素とは、上記光触媒として投入された金属元素とは異なる金属元素であることを意味するものであり、かつ光触媒の光触媒含有層上の濡れ性を変化させる速度を向上させる機能を有する金属元素を示すものである。

【0073】すなわち、本発明のパターン形成体の製造方法は、後述する感度向上処理工程において光触媒の触媒活性を向上させる点に特徴を有するものであるが、この感度向上処理工程により向上した光触媒の触媒活性を、さらに向上させるために光触媒含有層に含有させるのが上記第2の成分としての金属元素であり、光触媒含有層の感度に対する要求に応じて添加することができるものである。

【0074】本実施態様に用いられる金属元素の種類としては、特に限定されるものでなく、上述したように光触媒の光触媒含有層上の濡れ性を変化させる速度を向上させる機能を有するものであればよい。具体的には、元素周期表の8族を中心として、5A族、6A族、7A族、1B族、2B族、3B族に含まれる金属を挙げることができ、具体的には、バナジウム（V）、鉄（Fe）、コバルト（Co）、ニッケル（Ni）、銅（Cu）、亜鉛（Zn）、ルテニウム（Ru）、ロジウム（Rh）、パラジウム（Pd）、銀（Ag）、オスミウム（Os）、イリジウム（Ir）、白金（Pt）、および金（Au）からなる群から選択される少なくとも一種の金属元素であることが好ましく、特にFe（鉄）であることが好ましい。

【0075】このような金属元素の光触媒含有層中での状態は、金属微粒子等の金属として存在していても、また金属塩化物、金属酸化物等の金属化合物として存在していても、さらには金属イオンとして存在していてもよく、光触媒の作用による光触媒含有層上の濡れ性を変化させる速度を向上させる機能を有する状態であれば特に限定されるものではない。

【0076】本実施態様においては、上記光触媒に対する第2の成分としての金属元素のモル比は、光触媒を1とした場合、0.00001～0.5の範囲内、特に0.0001～0.01の範囲内であることが好ましい。

【0077】（フッ素の含有）また、本実施態様においては、光触媒含有層がフッ素を含有し、さらにこの光触

媒含有層表面のフッ素含有量が、光触媒含有層に対しエネルギーを照射した際に、上記光触媒の作用によりエネルギー照射前に比較して低下するように上記光触媒含有層が形成されていることが好ましい。

【0078】このような特徴を有するパターン形成体においては、エネルギーをパターン照射することにより、後述するように容易にフッ素の含有量の少ない部分からなるパターンを形成することができる。ここで、フッ素は極めて低い表面エネルギーを有するものであり、このためフッ素を多く含有する物質の表面は、臨界表面張力がより小さくなる。したがって、フッ素の含有量の多い部分の表面の臨界表面張力に比較してフッ素の含有量の少ない部分の臨界表面張力は大きくなる。これはすなわち、フッ素含有量の少ない部分はフッ素含有量の多い部分に比較して親液性領域となっていることを意味する。よって、周囲の表面に比較してフッ素含有量の少ない部分からなるパターンを形成することは、撥液性域内に親液性領域のパターンを形成することとなる。

【0079】したがって、このような光触媒含有層を用いた場合は、エネルギーをパターン照射することにより、撥液性領域内に親液性領域のパターンを容易に形成することができるので、濡れ性の差によるパターンの形成が容易に可能となり、利用価値の高いパターン形成体を製造することができる。また、本発明においては、後述するように、光触媒含有層中の光触媒を活性化するための感度向上処理工程を行い、光触媒の作用による光触媒含有層表面の濡れ性の変化の速度を速めたところに特徴を有するものである。したがって、フッ素を比較的多く含むことにより、臨界表面張力が小さくなった場合でも、比較的短い時間の露光により、臨界表面張力を大きくすること、すなわち露光領域に必要とされる濡れ性を得ることが可能となり、製造効率上問題とならない。よって、特に本実施態様においてフッ素の添加は、効率上の問題無しにパターン精度を高めることができるという面で特に有効であるといえる。

【0080】上述したような、フッ素を含む光触媒含有層中に含まれるフッ素の含有量としては、エネルギーが照射されて形成されたフッ素含有量が低い親液性領域におけるフッ素含有量が、エネルギー照射されていない部分のフッ素含有量を100とした場合に10以下、好ましくは5以下、特に好ましくは1以下であることが好ましい。

【0081】このような範囲内とすることにより、エネルギー照射部分と未照射部分との親液性に大きな違いを生じさせることができる。したがって、このような光触媒含有層に機能性部を形成することにより、フッ素含有量が低下した親液性領域のみに正確に機能性部を形成することが可能となり、精度良く機能性素子を得ることができるからである。なお、この低下率は重量を基準としたものである。

【0082】このような光触媒含有層中のフッ素含有量の測定は、一般的に行われている種々の方法を用いることが可能であり、例えばX線光電子分光法(X-ray Photoelectron Spectroscopy, ESCA(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)とも称される。)、蛍光X線分析法、質量分析法等の定量的に表面のフッ素の量を測定できる方法であれば特に限定されるものではない。

【0083】また、本実施態様においては、光触媒として上述したように二酸化チタンが好適に用いられるが、このように二酸化チタンを用いた場合の、光触媒含有層中に含まれるフッ素の含有量としては、X線光電子分光法で分析して定量化すると、チタン(Ti)元素を100とした場合に、フッ素(F)元素が500以上、このましくは800以上、特に好ましくは1200以上となる比率でフッ素(F)元素が光触媒含有層表面に含まれていることが好ましい。

【0084】フッ素(F)が光触媒含有層にこの程度含まれることにより、光触媒含有層上における臨界表面張力を十分低くすることが可能となることから表面における撥液性を確保でき、これによりエネルギーをパターン照射してフッ素含有量を減少させたパターン部分における表面の親液性領域との濡れ性の差異を大きくすることができ、最終的に得られるパターン形成体の精度を向上させることができるからである。

【0085】さらに、このようなパターン形成体においては、エネルギーをパターン照射して形成される親インク領域におけるフッ素含有量が、チタン(Ti)元素を100とした場合にフッ素(F)元素が50以下、好ましくは20以下、特に好ましくは10以下となる比率で含まれていることが好ましい。


【0086】光触媒含有層中のフッ素の含有率をこの程度低減することができれば、機能性部を形成するためには十分な親液性を得ることができ、上記エネルギーが未照射である部分の撥液性との濡れ性の差異により、機能性部を精度良く形成することが可能となり、利用価値の高いパターン形成体を得ることができる。

【0087】本実施態様において、このようなフッ素を光触媒含有層中に含有させる方法としては、高い結合エネルギーを有するバインダに対し、フッ素化合物を比較的弱い結合エネルギーで結合させる方法、比較的弱い結合エネルギーで結合されたフッ素化合物を光触媒含有層に混入させる方法等を挙げることができる。このような方法でフッ素を導入することにより、エネルギーが照射された場合に、まず結合エネルギーが比較的小さいフッ素結合部位が分解され、これによりフッ素を光触媒含有層中から除去することができるからである。

【0088】上記第1の方法、すなわち、高い結合エネルギーを有するバインダに対し、フッ素化合物を比較的弱い結合エネルギーで結合させる方法としては、上記オルガノポリシロキサンにフルオロアルキル基を置換基と

して導入する方法等を挙げることができる。

【0089】例えば、オルガノポリシロキサンを得る方法として、上記バインダの説明中（1）として記載したように、ゾルゲル反応等によりクロロまたはアルコキシシラン等を加水分解、重縮合して大きな強度を発揮するオルガノポリシロキサンを得ることができる。ここで、この方法においては、上述したように上記一般式：



（ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Xはアルコキシ基、アセチル基またはハロゲンを示す。nは0～3までの整数である。）で示される珪素化合物の1種または2種以上を、加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合することによりオルガノポリシロキサンを得るのであるが、この一般式において、置換基Yとしてフルオロアルキル基を有する珪素化合物を用いて合成することにより、フルオロアルキル基を置換基として有するオルガノポリシロキサンを得ることができる。このようなフルオロアルキル基を置換基として有するオルガノポリシロキサンをバインダとして用いた場合は、エネルギーが照射された際、光触媒含有層中の光触媒の作用により、フルオロアルキル基の炭素結合の部分が分解されることから、光触媒含有層表面にエネルギーを照射した部分のフッ素含有量を低減させることができる。

【0090】この際用いられるフルオロアルキル基を有する珪素化合物としては、フルオロアルキル基を有するものであれば特に限定されるものではないが、少なくとも1個のフルオロアルキル基を有し、このフルオロアルキル基の炭素数が4から30、好ましくは6から20、特に好ましくは6から16である珪素化合物が好適に用いられる。このような珪素化合物の具体例は上述した通りであるが、中でも炭素数が6から8であるフルオロアルキル基を有する上記珪素化合物、すなわちフルオロアルキルシランが好ましい。

【0091】本発明においては、このようなフルオロアルキル基を有する珪素化合物を上記フルオロアルキル基を有さない珪素化合物と混合して用い、これらの共加水分解縮合物を上記オルガノポリシロキサンとして用いてもよいし、このようなフルオロアルキル基を有する珪素化合物を1種または2種以上用い、これらの加水分解縮合物、共加水分解縮合物を上記オルガノポリシロキサンとして用いてもよい。

【0092】このようにして得られるフルオロアルキル基を有するオルガノポリシロキサンにおいては、このオルガノポリシロキサンを構成する珪素化合物の内、上記フルオロアルキル基を有する珪素化合物が0.01モル%以上、好ましくは0.1モル%以上含まれていることが好ましい。

【0093】フルオロアルキル基がこの程度含まれることにより、光触媒含有層上の撥液性を高くすることがで

き、エネルギーを照射して親液性領域とした部分との濡れ性の差異を大きくすることができるからである。

【0094】また、上記バインダの説明中（2）に示す方法では、撥水性や撥油性に優れた反応性シリコーンを架橋することによりオルガノポリシロキサンを得るのであるが、この場合も同様に、上述した一般式中のR¹、R²のいずれかもしくは両方をフルオロアルキル基等のフッ素を含有する置換基とすることにより、光触媒含有層中にフッ素を含ませることが可能であり、またエネルギーが照射された場合に、シロキサン結合より結合エネルギーの小さいフルオロアルキル基の部分が分解されるため、エネルギー照射により光触媒含有層表面におけるフッ素の含有量を低下させることができる。

【0095】一方、後者の例、すなわち、バインダの結合エネルギーより弱いエネルギーで結合したフッ素化合物を導入させる方法としては、例えば、低分子量のフッ素化合物を上記分解物質として導入させる方法があり、例えばフッ素系の界面活性剤を混入する方法等を挙げることができる。また、高分子量のフッ素化合物を導入させる方法としては、バインダ樹脂との相溶性の高いフッ素樹脂を混合する等の方法を挙げることができる。

【0096】3. 光触媒含有層の基材上への形成方法
上記光触媒含有層は、光触媒、およびバインダを必要に応じて他の添加剤とともに溶剤中に分散して光触媒含有層形成用塗工液を調製し、この塗工液を上記基板上に塗布することにより光触媒含有層を形成することができる。使用する溶剤としては、エタノール、イソプロパノール等のアルコール系の有機溶剤が好ましい。塗布はスピンコート、スプレーコート、ディップコート、ロールコート、ブレードコート等の公知の塗布方法により行うことができる。バインダとして紫外線硬化型の成分を含有している場合、紫外線を照射して硬化処理を行うことにより光触媒含有層を形成することができる。

【0097】上記、光触媒含有層形成用塗工液中の光触媒の含有量は、固形分の5～60重量%、好ましくは20～40重量%の範囲で設定することができる。

【0098】また、必要がある場合は、これに第2の成分としての金属を添加することもできる。この場合の金属元素の添加量は、金属元素のモル比が、上記光触媒を1とした場合、0.00001～0.5の範囲内、特に0.0001～0.01の範囲内であることが好ましい。

【0099】上記第2の成分としての金属元素の添加は、例えば金属化合物として添加されても、また金属微粉末として添加されてもよく、最終的に光触媒含有層上の濡れ性の変化速度を向上させることができるものであれば、特に限定されるものではない。具体的に用いることができるものとしては、塩化金（III）酸四水和物、塩化第二鉄、塩化第一鉄、塩化ニッケル（II）、塩化白金酸（IV）六水和物、塩化ロジウム（III）、塩化

10

20

30

40

50

ルテニウム (III) 水和物、塩化銀 (I)、塩化亜鉛、塩化コバルト (II)、塩化銅 (I)、塩化銅 (II) 二水和物、酢酸銅一水和物、乳酸銀等を挙げることができる。

【0100】このようにして得られた光触媒含有層の厚みは、0.05～10 μm の範囲内であることが好ましい。

【0101】(2) 感度向上処理工程

本実施態様においては、上記光触媒含有層形成工程の後、本発明の特徴でもある、感度向上処理工程を行う。この感度向上処理工程は、上述した光触媒含有層形成工程で基板上に形成された光触媒含有層中の光触媒の触媒活性を向上させるために行うものであり、これにより上述した本実施態様の作用効果、すなわち、効率的にパターン形成体を製造することが可能となるのである。

【0102】この感度向上処理工程は、光触媒含有層中の光触媒の活性を向上させる処理であれば特に限定されるものではないが、具体的には水処理および熱処理の二つの処理を挙げることができ、いずれの処理も本実施態様に好適に用いることができる。

【0103】以下、まず水処理について説明した後、熱処理について説明する。本実施態様でいう水処理とは、水もしくは水に種々の溶質が溶解した水溶液と、光触媒含有層とを接触させる処理をいう。

【0104】水もしくは水溶液との接触方法としては、特に限定されるものではないが、例えば、水もしくは水溶液中に光触媒含有層が形成された基板を浸漬する方法、水もしくは水溶液を光触媒含有層上に、スピンコート、スプレーコート、ロールコート、ビードコート等により塗布する方法等が挙げられる。本実施態様においては、簡便である等の面から水もしくは水溶液中に光触媒含有層が形成された基板を浸漬する方法が好ましい。

【0105】本実施態様における水もしくは水溶液との接触時間は、水もしくは水溶液の温度、後述するような水溶液の種類、光触媒含有層に要求される感度等により大きく異なるものではあるが、一般には10秒～30分、好ましくは1～20分、特に好ましくは3～10分程度接触される。上記範囲より短い場合は、水処理の感度に対する効果が顕著ではなく、上記範囲より長い場合は、生産効率上問題となる場合があるからである。

【0106】また、水処理に際しての水もしくは水溶液の温度は、後述する熱処理で説明するように、温度が高ければ光触媒含有層中の光触媒の触媒活性も向上することになる。したがって、温度が高ければ光触媒含有層上の濡れ性の変化に対する感度も向上するのであるが、感度の制御や装置の簡便性等を考慮すると、一般的な水もしくは水溶液の温度としては、25～200℃、好ましくは30～100℃、特に好ましくは40～60℃の範囲内とされる。

【0107】本実施態様における水処理とは、上述したように水もしくは水溶液と光触媒含有層とを接触させる

処理であるが、ここで水溶液とは、特に限定されるものではないが、酸性の水溶液および水溶性の金属化合物が溶解した水溶液（以下、金属化合物水溶液とする場合がある。）を挙げることができる。これらの水溶液と光触媒含有層とを接触させることにより、さらに光触媒含有層中の光触媒の活性を向上させることが可能となり、光触媒含有層表面の濡れ性の変化に対する感度を向上させることができるからである。

【0108】ここで用いられる酸性の水溶液としては、塩酸、硝酸、硫酸、酢酸、シュウ酸等の水溶液を挙げることができる。このような酸性の水溶液のpHとしては、pH7以下、好ましくはpH4以下である。上記範囲よりpHが大きい場合は、水処理の場合と効果に大きな差がなく、酸を加えた効果が明確に表れない点で好ましくない。

【0109】また、酸性の水溶液において好ましいものとして、過酸化水素水を挙げることができる。過酸化水素水を用いた場合の過酸化水素の濃度は、10～50重量%の範囲内、好ましくは20～40重量%の範囲内であることが好ましい。上記範囲を超えた濃度の過酸化水素水は、取扱に問題があり、上記範囲より低い濃度の場合は、水処理の場合と効果に大きな差がなく、過酸化水素を加えた効果が明確に表れない点で好ましくない。

【0110】このような酸性の水溶液を用いる場合の、光触媒含有層との接触時間、温度等は、酸の種類や濃度、および要求される光触媒含有層表面の濡れ性の変化の照射されるエネルギーに対する感度等により大幅に異なるものであるが、一般的には、上記水の場合と同様である。

【0111】一方、上記金属化合物水溶液に用いられる金属化合物としては、水溶性の金属化合物であれば特に限定されるものではないが、具体的には、元素周期表の8族を中心として、5A族、6A族、7A族、1B族、2B族、3B族に含まれる金属の水溶性化合物を挙げることができ、具体的には、バナジウム (V)、鉄 (Fe)、コバルト (Co)、ニッケル (Ni)、銅 (Cu)、亜鉛 (Zn)、ルテニウム (Ru)、ロジウム (Rh)、パラジウム (Pd)、銀 (Ag)、オスmium (Os)、イリジウム (Ir)、白金 (Pt)、および金 (Au) からなる群から選択される少なくとも一種の金属の水溶性の化合物であることが好ましく、特にFe (鉄) の水溶性化合物を挙げることができる。

【0112】具体的な化合物としては、例えば塩化金 (III) 酸四水和物、塩化第二鉄、塩化第一鉄、塩化ニッケル (II)、塩化白金酸 (IV) 六水和物、塩化ロジウム (III)、塩化ルテニウム (III) 水和物、塩化銀 (I)、塩化亜鉛、塩化コバルト (II)、塩化銅 (I)、塩化銅 (II) 二水和物、酢酸銅一水和物、乳酸銀等を挙げることができる。

【0113】このような金属化合物の水溶液の濃度とし

ては、用いる金属化合物の種類によっても大きく異なるものではあるが、一般的には0.01重量%から飽和濃度までの範囲内、好ましくは0.1重量%から飽和濃度までの範囲内である。上記範囲より濃度が低い場合は、金属化合物水溶液により処理することによる効果が顕著に生じないためである。

【0114】このような金属化合物水溶液を用いる場合の、光触媒含有層との接触時間、温度等は、金属化合物の種類や濃度、および要求される光触媒含有層表面の濡れ性の変化の照射されるエネルギーに対する感度等により大幅に異なるものであるが、一般的には、上記水の場合と同様である。

【0115】本実施態様においては、上記酸性の水溶液および金属化合物水溶液を単独で用いてもよく、また混合して用いてもよい。

【0116】このような水処理が行われた後、必要に応じて、エアージェットを用いる方法等により光触媒含有層上の水分除去工程が行われ、また酸性の水溶液もしくは金属化合物の水溶液が用いられた場合は洗浄工程が行われた後、上記水分除去工程が行われ、次のパターン形成工程に送られる。このような水分除去工程を行うことは、その後のパターンニングの解像度に悪影響を与えることがない等の理由から好ましい。

【0117】上記水処理を行うことにより光触媒含有層の感度が向上するのは、以下の理由によるものと推定される。すなわち、この水処理の後に水分除去工程を行ったとしても、水処理により表面の物理吸着水は増加する。この状態で露光されることにより、励起された光触媒、例えば酸化チタン等により水は酸化され、ヒドロキシラジカル等の活性酸素種が生成する。これが、有機物の酸化分解に寄与し、この結果濡れ性の変化速度を増大させるのである。

【0118】また、過酸化水素水により処理することによりさらに感度が向上するのは、過酸化水素は、強力な酸化作用を示すことから、過酸化水素水で処理することにより、物理的に吸着した過酸化水素水は、それ自体あるいは光触媒の作用により活性酸素種を生成し有機物分解に寄与するためであると考えられる。

【0119】このような水処理による感度向上工程の好ましい一例としては、例えばイオン交換水に所定の時間浸漬後、エアージェットによって表面を乾燥する方法等を挙げることができる。エアージェットにより表面を乾燥させることができるため、その後のパターン形成工程におけるパターンニングの解像度に影響は無い。

【0120】次に、熱処理について説明する。この熱処理は、光触媒含有層に熱を加えることにより、光触媒含有層中の光触媒の活性を向上させる処理であり、上述した水処と並んで、本実施態様における感度向上処理工程の好適な例として挙げることができる。

【0121】この熱処理は、光触媒含有層に対して熱を

加える処理であれば、いかなる処理方法であってもよく、具体的には、光触媒含有層が形成された基板をオープン内で加熱する方法、ホットプレート上で加熱する方法、赤外線レーザを照射する方法、熱媒体、特に温水に浸漬する方法等種々の方法を挙げることができる。

【0122】本実施態様においては、中でも上記水処理との相乗効果が期待できる温水に浸漬する方法が好ましい。

【0123】この熱処理の処理温度は、通常20～200℃の範囲内の温度で行われ、好ましくは30～100℃の範囲内で行われる。上記範囲より高い温度では、光触媒含有層等の劣化のおそれがあり、また基板のたわみによる露光精度が低下するおそれがあるため好ましくない。一方、上記温度範囲より低い温度の場合は、熱処理による感度の向上が顕著でないため好ましくない。

【0124】この熱処理による感度向上処理工程は、光触媒含有層の感度は加熱した状態でのみ向上するものであることから、一般的には、熱処理による感度向上処理工程を行いつつパターン形成工程を行う。すなわち、例えばホットプレート上加熱しながら、エネルギー照射によるパターンの形成を行うのである。ただしこれに限定されるものではなく、例えば熱処理による感度向上処理工程を単独で行った後、その温度が低下しないうちに素早く次のパターン形成工程を行う等の方法を採用することも可能である。

【0125】このような熱処理により感度が向上するのは、光触媒含有層による濡れ性を低下させる反応は、光触媒による触媒反応であるために、熱を加えることにより活性化エネルギーが低下するものであり、その結果、有機物の分解反応等が効率的に生じ、濡れ性の変化速度も向上するものと予想される。

【0126】(3) パターン形成工程

本実施態様においては、上記感度向上処理工程において感度向上処理がなされた光触媒含有層表面に対して、エネルギーをパターン照射して、濡れ性の異なる部位からなるパターンを形成するパターン形成工程が行われる。

【0127】本実施態様においては、光触媒含有層に上記感度向上処理がなされているため、エネルギーのパターン照射に際して、濡れ性の変化速度が速く、短時間で所定の濡れ性の異なる部位からなるパターンを形成することができる。したがって、パターン形成体の製造効率が高くなるという上述した効果を奏するのである。

【0128】上記濡れ性の差異で形成されたパターンを形成するに際して、露光されていない部分における表面張力40mN/mの液体との接触角が、露光された部分における表面張力40mN/mの液体との接触角より1度以上大きい接触角、好ましくは10度以上大きい接触角となるまでエネルギーの照射を行うことが好ましい。

【0129】具体的には、パターン形成に際して露光し

ていない領域は、表面張力 40 mN/m の液体との接触角が 10 度以上、好ましくは表面張力 30 mN/m の液体との接触角が 10 度以上、特に表面張力 20 mN/m の液体との接触角が 10 度以上であることが好ましい。これは、パターンにおいて露光していない部分は、本発明においては撥液性が要求される部分であることから、液体との接触角が小さい場合は、撥液性が十分でなく、各種機能性部形成用塗工液等が残存する可能性が生じるため好ましくないからである。

【0130】また、パターン形成に際して露光した部分の領域は、表面張力 40 mN/m の液体との接触角が 9 度未満、好ましくは表面張力 50 mN/m の液体との接触角が 10 度以下、特に表面張力 60 mN/m の液体との接触角が 10 度以下となるまで露光、すなわちエネルギーの照射を行うことが好ましい。露光した部分の液体との接触角が高いと、この部分での各種機能性部形成用塗工液等の広がり劣る可能性があり、精度良く機能性部を形成することができない可能性があるからである。

【0131】以下、本実施態様に用いられるエネルギーとパターン照射の方法について説明する。

【0132】（エネルギー）本実施態様のパターン形成体の製造方法においては、エネルギーのパターン照射が行われるが、ここで用いられるエネルギーとしては、光触媒含有層に用いられている光触媒を励起することができるエネルギーであれば特に限定されるものではない。例えば、パターン照射の項で詳述するように光と熱エネルギーの組合せ等であってもよいが、通常光が好適に用いられる。

【0133】本実施態様において用いられる光触媒は、そのバンドギャップによって触媒反応を生じさせる光の波長が異なる。例えば、硫化カドニウムであれば 496 nm 、また酸化鉄であれば 539 nm の可視光であり、二酸化チタンであれば 388 nm の紫外光である。したがって、光であれば可視光であれ紫外光であれ本実施態様で用いることができる。しかしながら、上述したようにバンドギャップエネルギーが高いため光触媒として有効であり、かつ化学的にも安定で毒性もなく、入手も容易といった理由から光触媒としては二酸化チタンが好適に用いられる関係上、この二酸化チタンの触媒反応を生じさせる紫外光を含む光であることが好ましい。

【0134】このような紫外光を含む光源としては、例えば、水銀ランプ、メタルハライドランプ、キセノンランプ等を挙げることができる。この露光に用いる光の波長は 400 nm 以下の範囲、好ましくは 380 nm 以下の範囲から設定することができ、また、露光に際しての光の照射量は、露光された部位が光触媒の作用により親液性を発現するのに必要な照射量とすることができる。

【0135】（パターン照射）本実施態様においては、このようなエネルギーをパターン状に照射する必要がある。パターン状に照射する方法としては、特に限定され

るものではないが、通常フォトマスクを用いる方法により行われる。

【0136】このフォトマスクを用いる方法以外の方法としては、レーザ等を用いてエネルギーを描画照射するような方法でエネルギーのパターン照射を行っても良い。具体的には、エキシマ、YAG等のレーザを用いてパターン状に描画照射する方法を挙げることができる。しかしながら、このような方法は、装置が高価、取り扱いが困難、さらには連続出力ができない等の問題を有する場合がある。

【0137】したがって、本実施態様においては、光触媒含有層に対し、光触媒反応開始エネルギーを加え、この光触媒反応開始エネルギーが加えられた領域内に反応速度増加エネルギーをパターン状に加えることにより親液性領域のパターンを形成するようにしてもよい。このようなエネルギーの照射方法を用いてパターンを形成することにより、パターン形成に際して、赤外線レーザ等の比較的安価で取り扱いが容易である反応速度増加エネルギーを用いることができ、これにより上述したような問題が生じないからである。

【0138】このようなエネルギーを加えることにより濡れ性の変化した親液性領域のパターンが形成できるのは、以下の理由による。すなわち、まずパターンを形成する領域に対して光触媒反応開始エネルギーを加えることにより、光触媒含有層に対する光触媒の触媒反応を開始させる。そして、この光触媒反応開始エネルギーが加えられた領域内に、反応速度増加エネルギーを加える。このように反応速度増加エネルギーを加えることにより、既に光触媒反応開始エネルギーが加えられ、光触媒の触媒作用により反応が開始されている光触媒含有層内の反応が、急激に促進される。そして所定の時間、反応速度増加エネルギーを加えることにより、特性変化層内の特性の変化を所望の範囲まで変化させ、反応速度増加エネルギーが加えられたパターンを濡れ性の変化した親液性領域のパターンとすることができるのである。

【0139】a. 光触媒反応開始エネルギーについてこのエネルギー照射方法に用いられる光触媒反応開始エネルギーとは、光触媒が光触媒含有層中の化合物に対して、その特性を変化させるための触媒反応を開始させるエネルギーをいう。

【0140】ここで加える光触媒反応開始エネルギーの量は、光触媒含有層中の濡れ性の変化を急激に生じない程度の量である。加えられる光触媒反応開始エネルギーの量が少ない場合は、反応速度増加エネルギーを加えてパターンを形成する際の感度が低下するため好ましくなく、またこの量が多すぎると、光触媒反応開始エネルギーを加えた光触媒含有層の特性の変化の度合いが大きくなりすぎて、反応速度増加エネルギーを加えた領域との差異が不明確となってしまうため好ましくない。この加えるエネルギーの量に関しては、予めエネルギーを加え

る量と光触媒含有層中の濡れ性の変化量とを予備実験等を行うことにより決定される。

【0141】この方法における光触媒反応開始エネルギーとしては、光触媒反応を開始させることができるエネルギーであれば特に限定されるものではないが、中でも光であることが好ましい。この光については、上記エネルギーの項で説明したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

【0142】本実施態様においては、この光触媒反応開始エネルギーが加えられる範囲は、光触媒含有層の一部分であってもよく、例えばこの光触媒反応開始エネルギーをパターン状に加え、さらに後述する反応速度増加エネルギーもパターン状に加えることにより、濡れ性が変化した親液性領域のパターンを形成することも可能であるが、工程の簡略化、単純化等の理由から、この光触媒反応開始エネルギーをパターンを形成する領域全面にわたって加えることが好ましく、このように全面にわたって光触媒反応開始エネルギーが加えられた領域に反応速度増加エネルギーをパターン状に加えることにより、光触媒含有層上に親液性領域のパターンを形成するようにすることが好ましい。

【0143】b. 反応速度増加エネルギーについて次に、この方法に用いられる反応速度増加エネルギーについて説明する。この方法に用いられる反応速度増加エネルギーとは、上記光触媒反応開始エネルギーによって開始された光触媒含有層の濡れ性を変化させる反応の反応速度を増加させるためのエネルギーをいう。本実施態様においては、このような作用を有するエネルギーであればいかなるエネルギーであっても用いることができるが、中でも熱エネルギーを用いることが好ましい。

【0144】このような熱エネルギーをパターン状に光触媒含有層に加える方法としては、光触媒含有層上に熱によるパターンが形成できる方法であれば特に限定されるものではないが、赤外線レーザによる方法や感熱ヘッドによる方法等を挙げることができる。このような赤外線レーザとしては、例えば指向性が強く、照射距離が長いという利点を有する赤外線YAGレーザ(1064nm)や、比較的安価であるという利点を有するダイオードレーザ(LED; 830nm、1064nm、1100nm)等の他、半導体レーザ、He-Neレーザ、炭酸ガスレーザ等を挙げることができる。

【0145】この方法においては、上述した光触媒反応開始エネルギーを加えることにより、光触媒を活性化させて光触媒含有層内の触媒反応による濡れ性の変化を開始させ、この濡れ性の変化が生じた部分に反応速度増加エネルギーを加えてその部分の触媒反応を促進させることにより、反応速度増加エネルギーが加えられた領域と、加えられなかった領域との反応速度の差により、親液性領域のパターンを形成することができる。

【0146】B. 第2実施態様

次に、本発明のパターン形成体の第2実施態様について説明する。第2実施態様のパターン形成体の製造方法は、(1)基板を準備し、この基板上に、少なくとも光触媒が含有された光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程と、(2)上記光触媒含有層上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である濡れ性変化層を形成する濡れ性可変層形成工程と、(3)上記光触媒含有層に対して感度向上処理を施して、上記光触媒の触媒活性を向上させて上記光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、(4)上記濡れ性可変層表面に対して、エネルギーをパターン照射して濡れ性の異なる部位からなるパターンを形成するパターン形成工程とを有することを特徴とするものである。

【0147】このように、本実施態様においては、上記光触媒含有層に対して感度向上処理を施して、光触媒含有層の感度を向上させ、これにより光触媒含有層上に形成された濡れ性可変層上の濡れ性の変化速度を大幅に向上させることができる。これにより、上記第1の実施態様と同様の利点を有する。また、本実施態様により得られるパターン形成体は、濡れ性可変層上に機能性部が形成されることから、機能性部と光触媒含有層とが直接接触することがない。よって、光触媒含有層中の光触媒の作用により機能性部が劣化する等の可能性が少なく、不具合の生じる可能性の少ない機能性素子を得ることができる。

【0148】以下、このような本実施態様のパターン形成体製造方法を、各工程毎に詳しく説明する。

【0149】(1)光触媒含有層形成工程

本実施態様においては、まず、基板を準備し、この基板上に、少なくとも光触媒が含有された光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程が行われる。

【0150】本実施態様における基板は、上記第1実施態様のものと同様であるのでここでの説明は省略する。

【0151】一方、本実施態様における光触媒含有層は、少なくとも光触媒を含有するものであり、バインダの有無を問わない点で上記第1実施態様における光触媒含有層と異なるものである。

【0152】本実施態様において、光触媒含有層がバインダを有する場合は、上記第1実施態様で説明した光触媒含有層と同様であるので、ここでの説明は省略する。ただし、第2実施態様においては、光触媒含有層上の濡れ性は特に変化する必要がないことから、バインダ自体に光触媒が作用することによる濡れ性の変化が生じない場合であっても、第1実施態様のように分解物質を光触媒含有層に含有させる必要はない。また、バインダを有する場合の光触媒含有層の製造方法は、上述した第1実施態様と同様であるので、これについての説明も省略する。

【0153】一方、バインダを有さない場合としては、

例えば酸化チタンの場合は、透明基材上に無定形チタニアを形成し、次いで焼成により結晶性チタニアに相変化させる方法等が挙げられる。ここで用いられる無定形チタニアとしては、例えば四塩化チタン、硫酸チタン等のチタンの無機塩の加水分解、脱水縮合、テトラエトキシチタン、テトライソプロポキシチタン、テトラ n -ブプロポキシチタン、テトラブトキシチタン、テトラメトキシチタン等の有機チタン化合物を酸存在下において加水分解、脱水縮合によって得ることができる。

【0154】この光触媒含有層がバインダを有さない場合においても、必要に応じて上述した第2の成分としての金属元素を添加してもよい。この第2の成分としての金属元素は、無定形チタニアの形成時に添加される。

【0155】(2) 濡れ性可変層形成工程

本実施態様においては、上記光触媒含有層形成工程の後、光触媒含有層上に濡れ性可変層を形成する濡れ性可変層形成工程が行われる。この濡れ性可変層は、光触媒含有層の作用により濡れ性が変化する層であれば特に限定されるものではないが、上記第1実施態様の光触媒含有層中のバインダと同様の材料で形成することが好ましい。なお、このように上記第1実施態様の光触媒含有層中のバインダと同様の材料で形成した場合の濡れ性可変層の材料および形成方法に関しては、上記第1実施態様と同様であるので、ここでの説明は省略する。

【0156】本実施態様において、この濡れ性可変層の厚みは、光触媒による濡れ性の変化速度等の関係より、 $0.001\mu\text{m}$ から $1\mu\text{m}$ であることが好ましく、特に好ましくは $0.01\sim 0.1\mu\text{m}$ の範囲内である。

【0157】本発明において上述した成分の濡れ性可変層を用いることにより、隣接する光触媒含有層中の光触媒の作用により、上記成分の一部である有機基や添加剤の酸化、分解等の作用を用いて、露光部分の濡れ性を変化させて親液性とし、非露光部との濡れ性に大きな差を生じさせることができる。よって、各種機能性部形成用塗工剤等との受容性(親液性)および反撥性(撥液性)を高めることによって、利用価値の高いパターン形成体とすることができる。

【0158】本実施態様における濡れ性可変層は、露光されていない部分における表面張力 40mN/m の液体との接触角を、露光された部分における表面張力 40mN/m の液体との接触角より 1 度以上大きい接触角とすることが可能な層であることが好ましい。このように、少なくとも接触角の差が 1 度以上あれば、各種機能性部形成用塗工液を親液性領域に沿って塗布することが容易となるからである。

【0159】具体的には、露光していない部分においては、表面張力 40mN/m の液体との接触角が 10 度以上、好ましくは表面張力 30mN/m の液体との接触角が 10 度以上、特に表面張力 20mN/m の液体との接触角が 10 度以上であることが好ましい。これは、露光

していない部分は、本発明においては撥液性が要求される部分であることから、液体との接触角が小さい場合は、撥液性が十分でなく、各種機能性部形成用塗工液等が残存する可能性が生じるため好ましくないからである。

【0160】また、上記濡れ性可変層は、露光すると液体との接触角が低下して、表面張力 40mN/m の液体との接触角が 9 度未満、好ましくは表面張力 50mN/m の液体との接触角が 10 度以下、特に表面張力 60mN/m の液体との接触角が 10 度以下となるような層であることが好ましい。露光した部分の液体との接触角が高いと、この部分での各種機能性部形成用塗工液等の広がり劣る可能性があり、精度良く機能性部を形成することができない可能性があるからである。

【0161】なお、この濡れ性可変層には、上記第1実施態様における光触媒含有層の説明中「フッ素の含有」の項で記載したものと同様にして同様のフッ素を含有させることができる。

【0162】(3) 感度向上処理工程

本実施態様においては、上述した光触媒含有層形成工程において形成された光触媒含有層に対して感度向上処理を施して、光触媒の触媒活性を向上させて光触媒含有層の感度を向上させる。これにより、上記濡れ性可変層の表面の濡れ性の変化速度を向上させることができ、上述したように効率の良くパターン形成体を製造することができる。

【0163】この感度向上処理工程は、以下に記載する点を除いて、上述した第1実施態様における感度向上処理工程と同様にして行われる。

【0164】第1実施態様と異なる点の一つは、感度向上処理工程が水処理工程である場合、光触媒含有層と水とを接触させて行うのであるが、本実施態様においては、濡れ性可変層を介して光触媒含有層と水もしくは水溶液とを接触させることにより行う点である。この濡れ性可変層は上述したように非常に薄い層であることから、このような層を介して光触媒含有層と水もしくは水溶液とを接触させることによっても、十分に光触媒含有層中の光触媒の触媒が活性を向上させ、光触媒含有層の感度を向上させることができるからである。なお、感度向上処理工程が熱処理工程である場合は、光触媒含有層に熱を加えるものであるため濡れ性可変層が光触媒含有層上に形成されている点は異なるものの、他は第1実施態様と同様となる。

【0165】本実施態様においては、上記濡れ性可変層形成工程の前にこの感度向上処理工程を行ってもよい。この場合は、上記光触媒含有層形成工程終了後、感度向上処理工程を行い、なるべく短時間で濡れ性可変層形成工程を行った後、後述するパターン形成工程を行う。

【0166】(4) パターン形成工程

本実施態様におけるパターン形成工程は、パターンが形

成されるのが第1実施態様では光触媒含有層上であるのに対し、本実施態様では濡れ性可変層上である点を除き、第1実施態様と同様であるので、ここでの説明は省略する。

【0167】C. 第3実施態様

最後に、本発明のパターン形成体の製造方法における第3実施態様について説明する。第3実施態様のパターン形成体は、(1)基板を準備し、この基板上に、少なくとも光触媒が含有された光触媒含有層を形成する光触媒含有層工程と、(2)上記光触媒含有層上に、エネルギーが照射された際に光触媒含有層の作用により分解除去される分解除去層を形成する分解除去層形成工程と、(3)上記光触媒含有層に対して感度向上処理を施して、上記光触媒の触媒活性を向上させて上記光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、(4)上記分解除去層表面に対して、エネルギーをパターン照射して照射された部分の分解除去層を除去することにより、分解除去層の有無によるパターンを形成するパターン形成工程とを有することを特徴とするものである。

【0168】このように、光触媒含有層中の光触媒の作用により分解除去され得る分解除去層を光触媒含有層上に形成することにより、露光された部分は光触媒の作用により分解され除去される。したがって、露光された部分は光触媒含有層が表面に残存することになり、露光されていない部分は分解除去層が表面に露出することになる。よって、例えば分解除去層を撥液性の材料で形成し、光触媒含有層を親液性の材料で形成し、エネルギーをパターン照射して光触媒を作用させることによりその部分の分解除去層が除去され、これにより濡れ性の異なるパターンを光触媒含有層上に形成することができる。

【0169】そして、この場合本実施態様においては、上記光触媒含有層に対して、分解除去層の分解除去速度を向上させる感度向上処理工程を行うものである。したがって、エネルギー照射した場合の分解除去層の分解除去速度を向上させることができる。よって、短時間のエネルギー照射により、分解除去層が除去されたパターンを形成することが可能であり、パターン形成体の製造効率が向上し、コスト的に有利なパターン形成体を提供することができる。

【0170】本実施態様においては、上記説明で例示したように、分解除去層が撥液性であり光触媒含有層が親液性である場合が好ましいが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、光触媒含有層が撥液性であり、分解除去層が親液性であってもよい。この場合は、撥液性となる部分を露光して、分解除去層を分解除去し、光触媒含有層を露出させる。これにより、露光した部分は撥液性となり、露光しなかった部分は分解除去層が残存して親液性となる。

【0171】ここで、分解除去層と露出した光触媒含有層との表面張力40 mN/mの液体に対する接触角の差

異であるが、少なくとも1度以上異なることが好ましく、特に10度以上異なることが好ましい。この液体との接触角の差異が小さい場合は、この液体との接触角の差異を利用して行う機能性部の形成が困難となるためである。

【0172】(1) 光触媒含有層形成工程

本実施態様における光触媒含有層形成工程、すなわち基材、光触媒含有層、光触媒含有層の形成方法等は、上記第2実施態様と同様であるのでここでの説明は省略する。

【0173】ただし、本実施態様においては、分解除去層が除去されて露出した光触媒含有層表面が分解除去層の濡れ性とは異なる濡れ性を有する必要がある。この場合、上述したように、光触媒含有層が親液性を有することが好ましく、特に表面張力40 mN/mの液体に対する接触角が19度未満であることが好ましく、さらに好ましくは10度以下であることである。

【0174】本実施態様において露光された部分は、光触媒の作用により分解除去される。したがって、露光された部分は光触媒含有層が表面に露出することになる。この部分は親液性が要求される部分であることから、光触媒含有層上の表面張力40 mN/mの液体に対する接触角が上記範囲を超える場合は、この部分での各種機能性部形成用塗工液等の広がり劣る可能性があり、得られる機能性素子の品質上問題となる場合があるからである。

【0175】なお、上記光触媒含有層が露光により液体との接触角が低下し、上記範囲内となるものであってもよい。これは、分解除去層が光を透過する場合は、分解除去層を露光するに際して分解除去層を透過して光触媒含有層も露光されるからである。

【0176】(2) 分解除去層形成工程

次に、本実施態様においては、上記光触媒含有層上に分解除去層を形成する分解除去層形成工程が行われる。ここで形成される分解除去層は、露光された際に光触媒含有層中の光触媒の作用により分解除去されるものであれば特に限定されるものではないが、表面張力40 mN/mの液体に対する接触角が20度以上、特に好ましくは30度以上のものであることが好ましい。

【0177】これは、本実施態様において露光されない部分は分解除去層が残存することになる。ここで、露光されない部分は、上述したように撥液性を示す方が好ましい部分である。よって、分解除去層上の表面張力40 mN/mの液体に対する接触角が上記範囲より小さい場合は、撥液性が十分でなく、各種機能性部形成用塗工液等が残存する可能性が生じるため好ましくないからである。

【0178】また、露光後残存する分解除去層は露光された部分、すなわち親液性領域の間に残存する。このような場合には、この分解除去層は親液性領域を区切る撥

10

20

30

40

50

液性の凸部として用いることが可能となり、各種機能性部形成用塗工液を塗布する際に精度よく塗布することができる。

【0179】このような分解除去層に用いられる材料としては、上述した分解除去層の特性、すなわち露光により隣接する光触媒含有層中の光触媒の作用により分解除去される材料で、かつ好ましくは表面張力 40 mN/m の液体に対する接触角が上述した範囲となる材料である。

【0180】このような材料としては、例えば炭化水素系、フッ素系またはシリコン系の非イオン界面活性剤を挙げることができる。このようなものとして具体的には、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、パーフルオロアルキルエチレンオキシド付加物、もしくはパーフルオロアルキルアミンオキシド等を挙げることができる。

【0181】このような材料は、炭化水素系の非イオン系界面活性剤であれば、NIKKOL BL、BC、BO、BBの各シリーズ（商品名、日本サーファクタント工業社製）、フッ素系あるいはシリコン系の非イオン系界面活性剤であれば、ZONYL FSN、FSO（商品名、デュポン社製）、サーフロン S-141、145（商品名、旭硝子社製）、メガファック F-141、144（商品名、大日本インキ社製）、フタージェント F200、F251（商品名、ネオス社製）、ユニダイン DS-401、402（商品名、ダイキン工業社製）、フロラード FC-170、176（商品名、スリーエム社製）として入手することができる。

【0182】この分解除去層の材料としては他にもカチオン系、アニオン系、両性界面活性剤を用いることが可能であり、具体的には、アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルトリメチルアンモニウム塩、パーフルオロアルキルカルボン酸塩、パーフルオロアルキルペタイン等を挙げることができる。

【0183】さらに、分解除去層の材料としては、界面活性剤以外にも種々ポリマーもしくはオリゴマーを用いることができる。このようなポリマーもしくはオリゴマーとしては、例えばポリビニルアルコール、不飽和ポリエステル、アクリル樹脂、ポリエチレン、ジアリルフタレート、エチレンプロピレンジエンモノマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリイミド、スチレンブタジエンゴム、クロロブレンゴム、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ナイロン、ポリエステル、ポリブタジエン、ポリベンズイミダゾール、ポリアクリルニトリル、エピクロロヒドリン、ポリサルファイド、ポリイソブレン等を挙げることができる。本発明においては、中でもポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル等の水との接触角の高い撥液性のポリマーを用いる

ことが好ましい。

【0184】このような分解除去層は、上述した成分を必要に応じて他の添加剤とともに溶剤中に分散して塗布液を調製し、この塗布液を光触媒含有層上に塗布することにより形成することができる。塗布はスピコート、スプレーコート、ディップコート、ロールコート、ビードコート等の公知の塗布方法により行うことができる。

【0185】本実施態様において、この分解除去層の厚みは光触媒による分解速度等の関係より、 $0.001 \mu\text{m}$ から $1 \mu\text{m}$ であることが好ましく、特に好ましくは $0.01 \sim 0.1 \mu\text{m}$ の範囲内である。

【0186】（3）感度向上処理工程

本実施態様における感度向上処理工程は、濡れ性変化層を分解除去層とした以外は上記第2実施態様と同様のものであるので、ここでの説明は省略する。

【0187】なお、本実施態様においても、上記第2実施態様と同様に、感度向上処理工程を行った後、分解除去層形成工程を行うようにしてもよい。

【0188】（4）パターン形成工程

本実施態様における分解除去層のパターンの形成に際して、照射するエネルギーおよびエネルギーのパターン照射方法に関しては、上述した第1の実施態様と同様であるのでここでの説明は省略する。ただし、表面の濡れ性の変化に関しては、本実施態様は上述したように分解除去層の除去による濡れ性の差によるパターンの形成であることから、上記第1の実施態様とは異なり、上記本実施態様における説明のようにして形成され、具体的な濡れ性の差は、上記分解除去層上の濡れ性と光触媒含有層上の濡れ性の差により形成される。

【0189】D. 機能性素子

上述したような3つの態様のパターン形成体の製造方法により得られたパターン形成体上のパターンに対応した部位上に機能性部を配置することにより種々の機能性素子を得ることができる。

【0190】ここで機能性とは、光学的（光選択吸収、反射性、偏光性、光選択透過性、非線形光学性、蛍光あるいはリン光等のルミネッセンス、フォトクロミック性等）、磁氣的（硬磁性、軟磁性、非磁性、透磁性等）、電気・電子的（導電性、絶縁性、圧電性、焦電性、誘電性等）、化学的（吸着性、脱着性、触媒性、吸水性、イオン伝導性、酸化還元性、電気化学特性、エレクトロクロミック性等）、機械的（耐摩耗性等）、熱的（伝熱性、断熱性、赤外線放射性等）、生体機能的（生体適合性、抗血栓性等）な各種の機能を意味するものである。

【0191】このような機能性部のパターン形成体のパターンに対応した部位へ機能性部の配置は、濡れ性が変化したパターンが形成されていることから、機能性部形成用塗工液をパターン形成体上に塗布することにより、濡れ性の良好な親液性領域のみ機能性部形成用組塗工液が付着することになり、容易にパターン形成体のパター

ンに対応した部位に機能性部を配置することができる。
この場合には、パターン形成体の未露光部は、臨界面張力が 50 mN/m 以下、好ましくは 30 mN/m 以下であることが望ましい。

【0192】本発明に用いられる機能性部形成用塗工液としては、上述したように機能性素子の機能、機能性素子の形成方法等によって大きく異なるものであるが、例えば、紫外線硬化型モノマー等に代表される溶剤で希釈されていない組成物や、溶剤で希釈した液体状の組成物等を用いることができる。また、機能性部形成用塗工液としては粘度が低いほど短時間にパターンが形成できることから特に好ましい。ただし、溶剤で希釈した液体状組成物の場合には、パターン形成時に溶剤の揮発による粘度の上昇、表面張力の変化が起こるため、溶剤が低揮発性であることが望ましい。

【0193】本発明に用いられる機能性部形成用塗工液としては、パターン形成体に付着等させて配置されることにより機能性部となるものであってもよく、またパターン形成体上に配置された後、薬剤により処理され、もしくは紫外線、熱等により処理された後に機能性部となるものであってもよい。この場合、機能性部形成用塗工液の結着剤として、紫外線、熱、電子線等で効果する成分を含有している場合には、硬化処理を行うことにより素早く機能性部が形成できることから好ましい。

【0194】このような機能性素子の形成方法を具体的に説明すると、機能性部形成用塗工液は、ディップコート、ロールコート、ブレードコート、スピンコート等の塗布手段、インクジェット等を含むノズル吐出手段等の手段を用いてパターン形成体上に形成された親液性領域のパターン上に機能性部を形成する。

【0195】このようにして得られる機能性素子として具体的には、カラーフィルタ、マイクロレンズ等を挙げることができる。

【0196】上記カラーフィルタは、液晶表示装置等に用いられるものであり、赤、緑、青等の複数の画素部がガラス基板等上に高精細なパターンで形成されたものである。本発明のパターン形成体をこのカラーフィルタの製造に用いることにより、低コストで高精細なカラーフィルタとすることができる。すなわち、濡れ性が変化したパターン上の親液性領域に、例えばインクジェット装置等によりインク（機能性部形成用塗工液）を付着・硬化させることにより、容易に画素部（機能性部）を形成することができ、これにより少ない工程数で高精細なカラーフィルタを得ることができる。

【0197】また、機能性素子がマイクロレンズである場合は、濡れ性が変化したパターンの親液性上にレンズ形成用組成物（機能性部形成用塗工液）を滴下すると、このレンズ形成用組成物は親液性領域のみに広がり、さらに滴下することにより液滴の接触角を大きくすることができる。このレンズ形成用組成物を硬化させることに

より種々の形状あるいは焦点距離のものを得ることが可能となり、高精細なマイクロレンズを得ることができる。

【0198】なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。

【0199】

10 【実施例】（実施例1：水処理による感度向上）イソプロピルアルコール3g、フルオロアルキルシラン（商品名：MF-160E、トーケムプロダクツ社製、N-[3-（トリメトキシシリル）プロピル]-Nエチルパーフルオロオクタンスルホンアミドのイソプロピルエーテル50重量%溶液）0.001g、酸化チタンゾル（商品名：STK-01、石原産業社製）2gを混合し、 100°C で20分間攪拌した。

20 【0200】この溶液を厚さ0.7mmの無アルカリガラス基板上にスピンコーティング法によりコートし、20分間、 150°C で加熱後、厚さ0.15 μm の光触媒含有層を得た。

【0201】この光触媒含有層を 25°C のイオン交換水に3分間浸漬し引き上げ後、エアージェットにより乾燥させた。この光触媒含有層の 40 mN/m の濡れ指数標準液に対する接触角を接触角測定器（協和界面科学製、CA-Z型）により測定した結果70度であった。

30 【0202】次いで、この光触媒含有層表面に超高圧水銀ランプにより 20 mW/cm^2 （365nm）の照度で紫外線照射を行った結果、 40 mN/m の濡れ指数標準液に対する接触角が0度になるまでに60秒間要した。

【0203】（実施例2：酸による感度の向上）実施例1同様に光触媒含有層を作製した。この光触媒含有層を 25°C の過酸化水素水（30wt.%）に3分間浸漬し引き上げ後、エアージェットにより乾燥させた。この光触媒含有層の 40 mN/m の濡れ指数標準液に対する接触角を接触角測定器（協和界面科学製、CA-Z型）により測定した結果70度であった。

40 【0204】次いで、この光触媒含有層表面に超高圧水銀ランプにより 20 mW/cm^2 （365nm）の照度で紫外線照射を行った結果、 40 mN/m の濡れ指数標準液に対する接触角が0度になるまでに40秒間要した。

【0205】（実施例3：金属化合物による感度の向上）実施例1同様に光触媒含有層を作製した。この光触媒含有層を 25°C の塩化第二鉄水溶液（0.1wt.%）に3分間浸漬し引き上げ後、エアージェットにより乾燥させた。この光触媒含有層の 40 mN/m の濡れ指数標準液に対する接触角を接触角測定器（協和界面科学製、CA-Z型）により測定した結果67度であった。

50 【0206】次いで、この光触媒含有層表面に超高圧水銀ランプにより 20 mW/cm^2 （365nm）の照度で紫外線

照射を行った結果、40 mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角が0度になるまでに30秒間要した。

【0207】（実施例4：熱処理による感度の向上）実施例1同様に光触媒含有層を作製した。この光触媒含有層の40 mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角を接触角測定器（協和界面科学製、CA-Z型）により測定した結果67度であった。

【0208】次いで、この光触媒含有層表面を50℃のホットプレート上に設置した状態で、超高压水銀ランプにより20mW/cm²（365nm）の照度で紫外線照射を行った結果、40 mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角が0度になるまでに30秒間要した。

【0209】（比較例1）実施例1同様に光触媒含有層を作製した。この光触媒含有層の40 mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角を接触角測定器（協和界面科学製CA-Z型）により測定した結果70度であった。

【0210】感度向上処理を施さずに光触媒含有層表面に超高压水銀ランプにより20 mW/cm²（365nm）の照度で紫外線照射を行った結果、40 mN/mの濡れ指数標準液が0度になるまでに120秒間要した。

【0211】（実施例5：水処理による感度の向上）イソプロピルアルコール3 g、酸化チタンゾル（商品名：STK-01、石原産業製）2 gを混合し100℃で20分間攪拌した。この溶液を厚さ0.7 mmの無アルカリガラス基板上にスピコーティング法によりコートし、20分間、150℃で加熱後、厚さ0.15 μmの光触媒含有層を得た。

【0212】次にフルオロアルキルシラン（商品名：MF-160E、トーケムプロダクツ社製、N-[3-（トリメトキシシリル）プロピル]-Nエチルパーフルオロオクタンスルホンアミドのイソプロピルエーテル50重量%溶液）0.001 g、シリカゾル（商品名：グラスカHPC7002、日本合成ゴム社製）0.6 g、アルキルアルコキシシラン（商品名：HPC402H、日本合成ゴム社製）0.2 gを混合し、100℃で20分間攪拌した。この溶液を前記光触媒含有層上に同様にコートし20分間、150℃で加熱後、厚さ0.05 μmの濡れ性可変層を得た。

【0213】この基板を25℃のイオン交換水に3分間浸漬し引き上げ後、エアージェットにより乾燥させた。この濡れ性可変層表面の40 mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角を接触角測定器（協和界面科学製、CA-Z型）により測定した結果65度であった。

【0214】この濡れ性可変層表面に超高压水銀ランプにより20 mW/cm²（365nm）の照度で紫外線照射を行った結果、40 mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角が0度になるまでに60秒間要した。

【0215】（比較例2）実施例5と同様にして、光触媒含有層を作製した。次いで、実施例5と同様にして濡れ性可変層を形成した。この濡れ性可変層の40 mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角を接触角測定器（協

和界面科学製、CA-Z型）により測定した結果65度であった。

【0216】感度向上処理を施さずに濡れ性可変層表面に超高压水銀ランプにより20mW/cm²（365nm）の照度で紫外線照射を行った結果、40 mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角が0度になるまでに180秒間要した。

【0217】（実施例6：熱処理による感度の向上）イソプロピルアルコール3 g、酸化チタンゾル（商品名：STK-01、石原産業製）2 gを混合し100℃で20分間攪拌した。この溶液を厚さ0.7 mmの無アルカリガラス基板上にスピコーティング法によりコートし、20分間、150℃で加熱後、厚さ0.15 μmの光触媒含有層を得た。

【0218】次に、デュポン社製ZONYLFSN100（商品名）のIPA10wt.%溶液を調整し、上記光触媒含有層上にスピコーティング法によりコートし、20分間150℃で加熱後、厚さ0.1 μmの分解除去層を形成した。

【0219】この層の40 mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角を接触角測定器（協和界面科学製、CA-Z型）により測定した結果55度であった。

【0220】次いで、この光触媒含有層表面を50℃のホットプレート上に設置した状態で、超高压水銀ランプにより20 mW/cm²（365nm）の照度で紫外線照射を行った結果、40 mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角が0度になるまでに40秒間要した。

【0221】（比較例3）実施例6と同様にして光触媒含有層を作製した。次いで実施例6と同様にして、分解除去層を形成した。この分解除去層の40 mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角を接触角測定器（協和界面科学製、CA-Z型）により測定した結果55度であった。

【0222】感度向上処理を施さずに分解除去層表面に超高压水銀ランプにより20 mW/cm²（365nm）の照度で紫外線照射を行った結果、40 mN/mの濡れ指数標準液が0度になるまでに165秒間要した。

【0223】

【発明の効果】本発明においては、光触媒含有層に対して感度向上処理を施しているため、エネルギー照射した場合の光触媒含有層等の濡れ性が変化する層上での濡れ性の変化速度が速いことから、所定の濡れ性の差を有するパターンを形成する場合は、短時間の照射で形成することができ、パターン形成体の製造効率が向上し、コスト的に有利なパターン形成体を提供することができる。また、効率的に許容される範囲の照射時間で、濡れ性の差がより大きい濡れ性の異なるパターンを形成することができることから、このパターン形成体上に機能性部を付着させて得られる機能性素子を高精度に製造することができるという効果を奏するものである。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷		識別記号	F I	テーマコード (参考)	
G 0 3 F	7/11	5 0 1	G 0 3 F	7/11	5 0 1
	7/38	5 0 1		7/38	5 0 1

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成17年3月17日(2005.3.17)

【公開番号】特開2001-272774(P2001-272774A)

【公開日】平成13年10月5日(2001.10.5)

【出願番号】特願2000-87089(P2000-87089)

【国際特許分類第7版】

G 0 3 F 7/004

G 0 2 B 3/00

G 0 2 B 5/20

G 0 3 F 7/075

G 0 3 F 7/11

G 0 3 F 7/38

【 F I 】

G 0 3 F 7/004 5 2 1

G 0 3 F 7/004 5 1 1

G 0 2 B 3/00 A

G 0 2 B 5/20 1 0 1

G 0 3 F 7/075 5 2 1

G 0 3 F 7/11 5 0 1

G 0 3 F 7/38 5 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成16年4月23日(2004.4.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(1) 基板を準備し、この基板上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層であり、かつ少なくとも光触媒およびバインダを含有する光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程と、

(2) 前記光触媒含有層に感度向上処理を施して、前記光触媒の触媒活性を向上させて前記光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、

(3) 前記光触媒含有層表面に対して、エネルギーをパターン照射して濡れ性の異なる部位からなるパターンを形成するパターン形成工程とを有することを特徴とするパターン形成体の製造方法。

【請求項2】

前記光触媒含有層が、エネルギー照射による光触媒の作用により分解され、これにより光触媒含有層上の濡れ性を変化させることができる分解物質を含むことを特徴とする請求項1記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項3】

前記バインダが、 $Y_nSiX_{(4-n)}$ (ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Xはアルコキシ基またはハロゲンを示す。nは0～3までの整数である。)で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるポリシロキサンであることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 4】

前記光触媒含有層は、エネルギーが照射されていない部分における表面張力 40 mN/m の液体との接触角を、エネルギーが照射された部分における表面張力 40 mN/m の液体との接触角より 1 度以上大きい接触角とする光触媒含有層であることを特徴とする請求項 1 から請求項 3 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 5】

(1) 基板を準備し、この基板上に、少なくとも光触媒が含有された光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程と、

(2) 前記光触媒含有層上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である濡れ性変化層を形成する濡れ性可変層形成工程と、

(3) 前記光触媒含有層に対して感度向上処理を施して、前記光触媒の触媒活性を向上させて前記光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、

(4) 前記濡れ性可変層表面に対して、エネルギーをパターン照射して濡れ性の異なる部位からなるパターンを形成するパターン形成工程と
を有することを特徴とするパターン形成体の製造方法。

【請求項 6】

前記濡れ性可変層が、 $Y_nSiX_{(4-n)}$ (ここで、 Y はアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、 X はアルコキシル基またはハロゲンを示す。 n は $0 \sim 3$ までの整数である。) で示される珪素化合物の 1 種または 2 種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンを含む層であることを特徴とする請求項 5 記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 7】

前記濡れ性可変層は、エネルギーが照射されていない部分における表面張力 40 mN/m の液体との接触角を、エネルギーが照射された部分における表面張力 40 mN/m の液体との接触角より 1 度以上大きい接触角とする濡れ性可変層であることを特徴とする請求項 5 または請求項 6 に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 8】

(1) 基板を準備し、この基板上に、少なくとも光触媒が含有された光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程と、

(2) 前記光触媒含有層上に、エネルギーが照射された際に光触媒含有層の作用により分解除去される分解除去層を形成する分解除去層形成工程と、

(3) 前記光触媒含有層に対して感度向上処理を施して、前記光触媒の触媒活性を向上させて前記光触媒含有層の感度を向上させる感度向上処理工程と、

(4) 前記分解除去層表面に対して、エネルギーをパターン照射して照射された部分の分解除去層を除去することにより、分解除去層の有無によるパターンを形成するパターン形成工程と

を有することを特徴とするパターン形成体の製造方法。

【請求項 9】

前記分解除去層が、炭化水素系、フッ素系またはシリコン系の非イオン界面活性剤であることを特徴とする請求項 8 記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 10】

前記光触媒含有層が、さらにバインダを含有し、このバインダが、 $Y_nSiX_{(4-n)}$ (ここで、 Y はアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、 X はアルコキシル基またはハロゲンを示す。 n は $0 \sim 3$ までの整数である。) で示される珪素化合物の 1 種または 2 種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物である ポリシロキサン を含むことを特徴とする請求項 8 または請求項 9 記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 11】

前記感度向上処理工程が、光触媒含有層と水とを接触させる水処理工程であることを特徴

とする請求項 1 から請求項 10 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 12】

前記水が、酸性の水であることを特徴とする請求項 10 記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 13】

前記水が、水溶性の金属化合物が溶解された水であることを特徴とする請求項 10 記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 14】

前記感度向上処理工程が、光触媒含有層に熱を加える熱処理工程であることを特徴とする請求項 1 から請求項 10 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 15】

前記水処理または熱処理工程が、光触媒含有層と温水とを接触させる工程である請求項 1 から請求項 14 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 16】

前記光触媒含有層に第 2 の成分としての金属元素が含有されており、この金属元素がバナジウム (V)、鉄 (Fe)、コバルト (Co)、ニッケル (Ni)、銅 (Cu)、亜鉛 (Zn)、ルテニウム (Ru)、ロジウム (Rh)、パラジウム (Pd)、銀 (Ag)、オスmium (Os)、イリジウム (Ir)、白金 (Pt)、および金 (Au) からなる群から選択される少なくとも一種の金属元素であることを特徴とする請求項 1 から請求項 15 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 17】

前記第 2 の成分としての金属元素が、Fe (鉄) であることを特徴とする請求項 16 に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 18】

前記光触媒が、酸化チタン (TiO_2)、酸化亜鉛 (ZnO)、酸化スズ (SnO_2)、チタン酸ストロンチウム ($SrTiO_3$)、酸化タングステン (WO_3)、酸化ビスマス (Bi_2O_3)、および酸化鉄 (Fe_2O_3) から選択される 1 種または 2 種以上の物質であることを特徴とする請求項 1 から請求項 17 までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 19】

前記光触媒が酸化チタン (TiO_2) であることを特徴とする請求項 18 記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項 20】

請求項 1 から請求項 19 までのいずれかの請求項に記載されたパターン形成体の製造方法により得られたパターン形成体上の濡れ性の異なるパターンに対応した部位上に機能性部が配置されたことを特徴とする機能性素子。

【請求項 21】

請求項 20 記載の機能性素子の機能性部が、画素部であることを特徴とするカラーフィルタ。

【請求項 22】

請求項 21 記載の機能性素子の機能性部が、レンズであることを特徴とするマイクロレンズ。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

上記請求項 1 または請求項 2 に記載の発明においては、請求項 3 に記載するように、上記

バインダが、 $Y_n Si X_{(4-n)}$ （ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Xはアルコキシル基またはハロゲンを示す。nは0～3までの整数である。）で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるポリシロキサンであることが好ましい。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0020】

さらに、上記請求項8または請求項9記載のパターン形成体の製造方法においては、請求項10に記載するように、上記光触媒含有層が、さらにバインダを含有し、このバインダが、 $Y_n Si X_{(4-n)}$ （ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Xはアルコキシル基またはハロゲンを示す。nは0～3までの整数である。）で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるポリシロキサンを含むものであることが好ましい。